

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP TOUT PEUPLIER



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ
POUR UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

Certifié CE²⁺ selon les normes EN 13986 et EN 636

Exigences Norme EN 636	636-1: Contreplaqué pour une utilisation en milieu intérieur 636-3: Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur									
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	100% Peuplier Qualité Face / Contre face : II / III									
Dimensions	2500 x 1220 mm et 1530 x 3100 mm									
Epaisseurs	3 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 25 et 30mm									
Tolérances dimensionnelles Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : $\pm 3.5\text{mm}$ Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale : $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm									
Masse Volumique Norme EN 323	420 kg/m ³ $\pm$ 30									
Classe de collage Norme EN 314	<u>Classe 1</u> : Milieu intérieur - Résine Urée Formol <u>Classe 3</u> : Milieu extérieur - Résine Mélamine Urée Formol ou Résine Phénolique									
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement $\leq 3.5 \text{ mg/m}^2\text{h}$									
Colisage	3mm	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
	150px	100px	60px	50px	40px	35px	30px	20px	20px	10px
Applications	Contreplaqué léger, stable, support décoratif. Mobilier, équipement, véhicule, stand, agencement...									

Provenance : Europe
Certifié PEFC sur demande



PEFC[™] 10-31-1772 / Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle / pefc-france.org

Malvaux

21 rue de la gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.com