weber accrochage

Résine d'adjonction pour enduits minéraux



5 l, 15 l

DOMAINE D'UTILISATION

- adjuvantation des mortiers industriels
- enduits monocouches
- enduits monocouches appliqués sur béton en finition talochée
- mortiers de ragréages muraux

- adjuvantation des mortiers traditionnels à base de ciment, plâtre ou chaux, pour la réalisation de :
- gobetis d'accrochage ou barbotine
- enduits de dressage, d'imperméabilisation et de parement minéraux
- mortiers de jointoiement ou de réparation de pierre
- ne modifie pas le domaine d'emploi de l'enduit utilisé

PROPRIÉTÉS

- sur murs, plafonds, à l'intérieur ou à l'extérieur,

weber accrochage :

- améliore l'adhérence
- augmente les résistances mécaniques

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser directement en primaire ou en couche de fond

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits
- réservé à un usage professionnel

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Taux de gâchage	pour l'adjuvantation de gobetis, barbotines, enduits, mortiers, diluer la résine weber accrochage dans l'eau de gâchage à raison de 1 volume de weber accrochage pour 4 volumes d'eau (sauf dosage différent indiqué dans la notice technique du mortier)

+ PRODUITS

- ✓ **Réalisation de gobetis d'accrochage avec les enduits minéraux**
- ✓ **Renforce l'adhérence des mortiers**

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

enduit épais grain coloré
parement grain fin
parement grain coloré
enduit épais grain fin

Date de parution : 26/03/2026
www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN

IDENTIFICATION

Composition
résines synthétiques en dispersion aqueuse et adjuvants spécifiques
Densité
1
pH
4,5
Extrait sec
40 %

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- pour l'adjuvantation de gobetis, barbotines, enduits, mortiers, diluer la résine **weber accrochage** dans l'eau de gâchage à raison de 1 volume de **weber accrochage** pour 4 volumes d'eau (sauf dosage différent indiqué dans la notice technique du mortier)
- pour l'adjuvantation des enduits minéraux **weber** diluer la résine **weber accrochage** dans l'eau de gâchage à raison de 0,5 l de **weber accrochage** par sac d'enduit

- **weber accrochage** remplace, dans le mortier, la quantité d'eau de gâchage équivalente, avec un effet plastifiant

- bien mélanger pour obtenir un liquide blanc laiteux parfaitement homogène

CONDITIONS D'APPLICATION

- ne pas utiliser en cas de gel
- **weber accrochage** n'évite pas la préparation des supports qui, dans tous les cas, doivent être propres, dépoussiérés, résistants et cohésifs

APPLICATION

1
- pour l'adjuvantation de gobetis, barbotines, enduits, mortiers, diluer la résine **weber accrochage** dans l'eau de gâchage à raison de 1 volume de **weber accrochage** pour 4 volumes d'eau (sauf dosage différent indiqué dans la notice technique du mortier)
- pour l'adjuvantation des enduits minéraux **weber** diluer la résine **weber accrochage** dans l'eau de gâchage à raison de 0,5 l de **weber accrochage** par sac d'enduit

2
- **weber accrochage** remplace, dans le mortier, la quantité d'eau de gâchage équivalente, avec un effet plastifiant

3
- bien mélanger pour obtenir un liquide blanc laiteux parfaitement homogène

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
bidon en plastique de 15 l (palette filmée complète de 26 bidons, soit 413,40 kg); bidon en plastique de 5 l (palette filmée complète de 64 bidons, soit 339,20 kg)
Conservation
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Outillage
seau, dosette **weber**
Consommation
- environ 0,5 l par sac de 25 kg d'enduit **weber**

Couleur
blanc

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»