weberdress LG

Sous-enduit allégé, projetable, gris



25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- application manuelle : corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1
- application mécanique : 1ère couche d'un enduit bicouche projeté conformément à la norme NF DTU 26-1 (chapitre 6, 7 et 12)

SUPPORTS

anciens

- maçonneries de briques, mœllons de pierres jointoyées avec un mortier peu résistant (mortier de chaux, mortier de chaux-ciment…)
- bloc de mâchefer à condition que le pH soit supérieur à 7 (sinon application préalable d'un lait de chaux avec **Tradical® Bâtir)**
- pisé, adobe

neuf

- maçonnerie de briques ou de parpaings conforme à la norme NF DTU 20-1 (classés Rt1, Rt2 ou Rt3 DTU 26.1)
- blocs de béton cellulaire (Rt1 selon le DTU 26.1)

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de manière générale : 10 mm en tout point
- sur béton cellulaire, l'épaisseur maximum des couches de **weberdress LG** et enduit de finition ne doit pas dépasser 20 mm suivant la finition prévue

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- enduits de parement minéraux de type **parement grain coloré** , **parement grain fin** , **parement grain fin projeté** , **parement grain gros projeté** , **weber tyrolien**
- **weberlite F** et **G, weberlite evolis** , **enduit épais grain coloré** et **enduit épais grain fin**
- enduits de parement organiques **gamme webertene**
- enduits de parement minces **parement mince grain fin** , **webertop universel**
- enduits de parements silicates **webermaxilin sil T** ou **webermaxilin silco**
- revêtements plastiques épais **gamme webermaxilin**
- peintures

LIMITES D'EMPLOI

- protéger les tranches supérieures des enduits selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26.1)
- ne pas employer en immersion ou en milieu agressif ni en soubassement
- ne pas appliquer à l'extérieur sur :
- les surfaces horizontales ou inclinées
- les supports en plâtre ou hourdés au plâtre
- torchis
- béton

+ PRODUITS

- ✓ **Faible consommation : 13 kg/m²/cm soit environ 1 sac pour 2 m²**
- ✓ **Compatible anciennes maçonneries et supports neufs (classés Rt1, Rt2 et Rt3)**

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

Tradical Batir
enduit d'assainissement
weber accrochage
weberprim unipor

Date de parution : 30/09/2026
www.fr.weber

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Taux de gâchage	4,5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25kg
Délai de recouvrement	• enduits de parement minéraux et monocouches : 7 jours minimum • RPE ou peintures : 3 semaines minimum
Température d'emploi	de 5 °C à + 30 °C

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

Composition
chaux aérienne, liant hydraulique, charges minérales, adjuvants spécifiques
Granulométrie
2,5mm maximum
Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011
A+

AGRÉMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

- CE selon NF EN 998-1

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

FD T30-808
ETAG 004

PERFORMANCES

Performances	Valeurs
Adhérence	≥ 0,2 N/mm2 - FP : B
Résistance en compression	CS II
Module d'élasticité	> 3100 Mpa
Conductivité thermique	0.34 W/(m.K)
Absorption d'eau	W0
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 35
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Réaction au feu	A1
rétention d'eau	Re > 94 %
CE	selon norme NF EN 998-1
classe	selon NF EN 998-1 : GP

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf norme NF DTU 26-1)
- **weberdress LG** peut s'appliquer manuellement, à la pompe à mortier ou au pot de projection
- les soubassements seront traités avec **weberdur L** ou **weberpral TE, weberdur brique**
- les maçonneries présentant des traces de salpêtre seront préalablement traitées avec **l'enduit d'assainissement weber**
- sur béton cellulaire, l'épaisseur maximum des couches de **weberdress LG** et enduit de finition ne doit pas dépasser 20 mm

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports neufs doivent être propres, sains, rugueux, résistants et stables (montés depuis plus d'un mois)
- les supports anciens doivent être sains, propres, dépoussiérés et adhérents
- dans tous les cas, se reporter à la rubrique Conseils de pro pour la préparation des supports

CONDITIONS D'APPLICATION

de 5 °C à + 30 °C
- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

réglage du matériel de projection
- pompe à mortier : régler la pompe à une pression d'eau entre 13 et 15 bars
- pot de projection : régler la pression d'air autour de 2,5 bars

malaxage
- temps de malaxage : 5 minutes minimum à 7 minutes maximum

Le respect du temps de malaxage est la garantie d'une bonne tenue en épaisseur du produit.

APPLICATION

1
- humidifier le support la veille ou à l'avancement selon les supports
- sur béton cellulaire, appliquer **weberprim unipor** la veille

2
- gâcher **weberdress LG** en bétonnière, en machine à projeter ou en machine à gâchage continu, à raison de 5 à 6 l d'eau par sac de 25 kg pendant 5 à 7 minutes

3
- projeter et dresser à la règle une passe d'au moins 10 mm en tout point. Si nécessaire, recharger après un délai de 48 heures

4
sur terre crue
- appliquer un lait de chaux de **Tradical® Bâtir**, puis sans attendre appliquer un gobetis de **weberdress LG**
- laisser sécher 7 jours minimum
- humidifier avant la réalisation du corps d'enduit
- appliquer le corps d'enduit en une passe jusqu'à 5cm, en chargeant par passes de 2cm maximum puis dresser

Date de parution : 30/09/2026
www.fr.weber

5

dans le cas d'une finition avec un enduit de parement épais :

- racler la surface au balai de cantonnier de façon à la laisser rugueuse et à favoriser l'accrochage de la finition
- laisser durcir 7 jours au minimum, puis appliquer l'enduit
- de parement minéral choisi

dans le cas d'une finition avec un enduit de parement mince à la chaux aérienne ou d'un revêtement organique (RPE)

- 48 heures après la 1ère passe, appliquer une 2ème passe
- de **weberdress LG** de 5 à 8 mm d'épaisseur
- laisser tirer puis talocher avec une taloche plastique, bois
- ou éponge
- laisser sécher 7 jours au minimum, 3 semaines minimum
- dans le cas d'un enduit organique

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200kg)

Conservation
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

Outillage
pompe à mortier, pot de projection, bétonnière, auge, truelle, taloche, grillage armature soudé, trame

Consommation
- 13 kg/m²/cm d'épaisseur

Couleur
gris

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»