

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MALVO-PLY SPECIAL VOLET CTBX n°29

CONTREPLAQUÉ TOUT OKOUMÉ						
conforme à la norme NF CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR CTBX						
application VOLET avec intérieurs sous faces sélectionnés et pouvant être rainuré						
Exigences Norme EN 636	636-3 : Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur					
Essences et Qualité d’aspect des placages Norme EN 635	Mono essence Okoumé Qualité face/contre-face : II/II Intérieurs sous faces sélectionnés					
Dimensions	250 x 122 cm² et 310 x 153 cm²					
Epaisseurs	25, 30, 35 et 40mm					
Tolérances dimensionnelles Norme EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : ± 3.5mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m					
	Epaisseur nominale	Epaisseur minimale	Epaisseur maximale	Ecart d’épaisseur dans le panneau		
	25mm	23.9mm	25.9mm	0.6mm		
	30mm	28.1mm	31.5mm	0.8mm		
	35mm	33.6mm	36.0mm	0.8mm		
	40mm	38.4mm	41.2mm	0.8mm		
Masse Volumique Norme EN 323	500 kg/m³ ± 30					
Classe de collage Normes EN 314 & NF Extérieur CTBX	Supérieur au Classe 3 - Milieu extérieur					
Caractéristiques mécaniques Normes EN 310 & NF Extérieur CTBX	Epaisseur (mm)	Nombre de plis	Module d’élasticité moyen (N/mm²)		Contrainte de rupture Moyenne (N/mm²)	
			long	travers	long	travers
	25	11	4300	4300	32	35
	30	13	4300	4300	34	35
	35	15	4400	4300	35	36
40	17	4400	4500	36	38	
Classement formaldéhyde Norme 717-2	E1					