

GAMME MALVO-TRADING

FICHE TECHNIQUE

CP TWIN OKOUMÉ



**PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ
POUR UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE EN USAGE STRUCTUREL**

Certifié CE²⁺ selon les normes EN 13986 et EN 636

Exigences Norme EN 636	636-1: Contreplaqué pour une utilisation en milieu intérieur CTBX: Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur Conforme à la norme EN 636-3									
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	Faces : Okoumé Intérieurs : Peuplier Qualité Face / Contre face : II / III									
Dimensions	2500 x 1220 mm et 3100 x 1530 mm									
Epaisseurs	5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 25 ; 30 et 40mm									
Tolérances dimensionnelles Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : $\pm 3.5\text{mm}$ Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale : $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm									
Masse Volumique Norme EN 323	430 kg/m ³ $\pm$ 30									
Classe de collage Norme EN 314	<u>Classe 1</u> : Milieu intérieur - Résine Urée Formol <u>CTBX (ou classe 3)</u> : Milieu extérieur - Résine Mélamine Urée Formol ou Résine Phénolique									
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement $\leq 3.5 \text{ mg/m}^2\text{h}$									
Colisage	5mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm	40mm
	80px	60px	50px	40px	35px	30px	20px	20px	10px	10px
Applications	Contreplaqué très qualitatif, adapté pour toutes vos exigences. Mobilier, Structure, Agencement...									

Provenance : Europe
Certifié PEFC sur demande



PEFC[™] 10-31-1772 / Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle / pefc-france.org

Malvaux

21 rue de la gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.com