weber béton rapide

Béton de maçonnerie rapide



25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : dalles, descentes de garage, éléments coffrés de type appuis de fenêtre, marches, seuils, fixations de piquets, rebouchage de tranchées dans des dalles

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- plusieurs cm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer en dessous de 5 °C et au dessus de 35 °C
- protéger **weber béton rapide** de tout risque de dessiccation durant 24 heures

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

Composition

- ciment spéciaux : dosage supérieur à 400 kg/m³ de béton en place
- sables et graviers tamisés : granulométrie 0 à 12 mm

Granulométrie

0 à 12 mm

PERFORMANCES

Performances	Valeurs
Résistance en compression	Classe de résistance : C 35 / 45

PRÉPARATION DES SUPPORTS

dosage en eau

- 2,5 à 3 l par sac de 25 kg

préparation

- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière :
- temps de prise : 1 heure 30 à 2 heures
- délai indicatif de décoffrage : environ 2 heures (hors

+ PRODUITS

- ✓ Facile à couler
- ✓ Remise en service rapide
- ✓ Très résistant

Date de parution : 01/05/2026
www.fr.weber

étayage)
- délai indicatif de remise en service pour une dalle sur terre-plein : 24 à 48 heures

APPLICATION

1
dosage en eau
- 2,5 à 3 l par sac de 25 kg

2
préparation
- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière :
- temps de prise : 1 heure 30 à 2 heures
- délai indicatif de décoffrage : environ 2 heures (hors étayage)
- délai indicatif de remise en service pour une dalle sur terre-plein : 24 à 48 heures

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 49 sacs soit 1225 kg)

Conservation
6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Consommation
- 2 kg de poudre pour 1 litre de volume à remplir ou 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»