webermur fin 110

Mortier fin de ragréage mural

BVCert. 6190811

DOMAINE D'UTILISATION

- Rattrapage de planimétrie et des défauts d'aspects du béton.
- Travaux de débullage et surfaçage du béton.
- Lissage mural.

SUPPORTS

En Extérieur et en intérieur :

- Béton banché.
- Enduit base ciment.
- Voile béton.
- Sous-face de dalle béton.
- Panneaux de béton préfabriqués (prémurs, prédalles).

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 1 à 10 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- **extérieurs**

peinture ou revêtement organique épais (RPE), revêtement d'imperméabilité, revêtement organo-minéral, enduit hydraulique (conformément aux exigences du DTU 26.1)

- **intérieurs**

peinture, revêtement organique épais (RPE), revêtement organominéral,
enduit hydraulique, carrelage (sur une épaisseur continue de 3 mm au minimum de ragréage)

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur support plâtre ou ayant reçu un revêtement organique épais (RPE)
- ne pas appliquer pour des opérations de surfaçage, ragréage au sol
- ne pas utiliser pour reboucher les joints de prédalles (utiliser **weberjoint prefa**)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits



25 kg

+ PRODUITS

- ✓ **Simple et rapide à étaler**
- ✓ **Finition soignée**
- ✓ **Existe en deux teintes : gris et gris clair**
- ✓ **Excellente glisse**
- ✓ **Murs intérieurs et extérieurs**

Date de parution : 06/11/2025
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Durée pratique d'utilisation	3 hour(s)
Délai de recouvrement	8 jours

- temps d'utilisation de la gâchée : 3 heures environ
- délai de recouvrement : 7 jours

IDENTIFICATION

Composition
ciments gris et blanc, charges minérales, adjuvants spécifiques.
Granulométrie
0,4 mm

PERFORMANCES

Caractéristiques de la norme CE	Valeur
Résistance en flexion	5 MPa

RECOMMANDATIONS

- dans le cas de supports très absorbants ou par temps chaud, il est préférable, pour limiter la dessiccation, d'adjuvanter **webermur fin 110** en ajoutant 0,5 l de **weber accrochage** ou de **weber latex** à l'eau de gâchage nécessaire pour un sac de 25 kg

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains, résistants, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage, de peinture ou de produit organique

- humidifier le support avant l'application

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

1 Dosage en eau
- 4,5 à 5,5 l d'eau par sac de 25 kg

2 Préparation
- gâcher, de préférence à l'aide d'un malaxeur électrique lent (300 tr/min), afin d'obtenir une pâte souple et homogène. Laisser reposer 2 minutes

3 Mise en œuvre
- appliquer à la taloche inox

4 Finition
- lorsque **webermur fin 110** commence à tirer, talocher soigneusement sans apport d'eau avec une taloche feutrée ou polystyrène
- par temps chaud et sec, humidifier **webermur fin 110** après le début de la prise. Ne pas effectuer cette opération en plein soleil

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
Conservation
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
Outillage
truelle, taloche inox, taloche polystyrène ou taloche feutrée, malaxeur électrique lent (300 tr/min), fouet
Consommation
- environ 1,4 kg/m² /mm d'épaisseur soit environ 12 m² par sac de 25 kg pour une épaisseur moyenne de 1,5 mm

Couleur
gris clair, gris

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.