Unilin bvba, division panels
Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke, Belgium
T: +32 56 66 70 21 - F : +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com - www.unilin.com

PRESTATIEVERKLARING	
Referentie :	DOPMezzanineU7WhiteTGv1
Commerciële naam :	Mezzanine U7 White TG
Producttype :	Gemelamineerde tand- en groefplaat
Normverwijzing :	Houtachtige plaatmaterialen - EN 13986+A1:2015 Annex A Tabel A.4
CE klasse :	P6
Toepassingsgebied :	Intern gebruik als structureel onderdeel in droge omgeving
AVCP Klasse :	2+
Certificaatnummer :	1161-CPR-1326
Geproduceerd te:	Breestraat 4,B-8710 Wielsbeke
	Ingelmunstersteenweg 299,B-8780 Oostrozebeke

Essentiële eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)		
			25	>25-32	>32
Buigsterkte	N/mm²	EN 312-tabel 9	16	16	15
Elasticiteitsmodulus	N/mm²	EN 312-tabel 9	2700	2700	2600
Treksterkte	N/mm²	EN 312-tabel 9	0,40	0,40	0,35
Diktezwelling, 24h	%	EN 312-tabel 9	15	15	14
Formaldehydeklasse	Klasse	EN 13986-tabel B1	E1	E1	E1
Brandreactie	Klasse	EN 13501-1	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0
Brandreactie (Vloeren)	Klasse	EN 13501-1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1	C_{fl}-s1
Dampdoorlaatbaarheid μ	nat	EN 13986 - tabel 9	NPD	NPD	NPD
	droog		NPD	NPD	NPD
Isolatie tegen luchtgeluiden R	dB	EN 13986-5.10	NPD	NPD	NPD
Geluidsabsorptie α		EN 13986 - tabel 10	0,10/0,25	0,10/0,25	0,10/0,25
Thermische geleidbaarheid λ	W/m.K	EN 13986 - tabel 11	0,13	0,13	0,13
Sterkte - rek f_t	N/mm²	EN 12369-1	8,3	8,3	7,8
Sterkte - druk f_c	N/mm²	EN 12369-1	12,2	12,2	11,9
Sterkte - buiging f_m	N/mm²	EN 12369-1	12,5	12,5	11,7
Sterkte - paneelschuifsterkte f_v	N/mm²	EN 12369-1	6,5	6,5	6
Sterkte - rolschuifsterkte f_r	N/mm²	EN 12369-1	1,7	1,7	1,7
Stijfheid - rek E_t	N/mm²	EN 12369-1	1900	1900	1800
Stijfheid - druk E_c	N/mm²	EN 12369-1	1900	1900	1800
Stijfheid - buiging E_m	N/mm²	EN 12369-1	3300	3300	3100
Stijfheid - afschuivingsmodus G_v	N/mm²	EN 12369-1	950	950	900
Impactweerstand	Klasse	EN 12871	NPD	NPD	NPD
Sterkte en stijfheid bij puntbelasting R_{mean}	N/mm²	EN 1195	NPD	NPD	NPD
Sterkte en stijfheid bij puntbelasting $F_{ser,k}$	N/mm²	EN 1195	NPD	NPD	NPD
Sterkte en stijfheid bij puntbelasting $F_{max,k}$	N/mm²	EN 1195	NPD	NPD	NPD
Lineaire uitzetting $\delta l_{30,85}$	mm/m	EN 318	< 4	< 4	< 4
Mechanische duurzaamheid (kmod; kdef)			EN 1995-1-1	EN 1995-1-1	EN 1995-1-1
Biologische duurzaamheid	Gebruiks-klasse	EN 335	1	1	1
PCP inhoud	ppm	EN 13986-5.18	<5	<5	<5

Informatieve eigenschappen	Eenheid	Referentie	Dikteklasse (mm)		
			25	>25-32	>32
Formaldehydegehalte	mg/100g	EN 120	< 8 mg/100g DS		

Versiedatum :
6/05/2019

Lode De Boe,
President UNILIN bvba, division panels

