

SPECIFICATIONS TECHNIQUES MALVO-PLY CTBX SPECIAL BARDAGE

CONTREPLAQUÉ TOUT OKOUMÉ conforme à la norme NF CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR CTBX application BARDAGE avec intérieurs sous faces sélectionnés ----- Conforme à l'application Bardage, se référer au DTU 41.2 « Revêtements extérieurs en bois » pour la mise en œuvre						
Exigences Norme EN 636	636-3 : Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur NF Contreplaqué Extérieur CTBX n°29					
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	Mono essence Okoumé Qualité face/contre-face : II/III Intérieurs sous faces sélectionnés et pouvant être rainurés					
Dimensions	250 x 122/153 cm ² et 310 x 153 cm ²					
Epaisseurs	10, 12, 15, 18, 22 et 25mm					
Tolérances dimensionnelles Norme EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : ± 3.5mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : ep + (0.2+0.03ep) Epaisseur minimale: ep - (0.4+0.03ep) Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm					
Masse Volumique Norme EN 323	500 kg/m ³ ± 30					
Classe de collage Normes EN 314 & NF Extérieur CTBX	Supérieur au Classe 3 - Milieu extérieur					
Caractéristiques mécaniques Normes EN 310 & NF Extérieur CTBX	Epaisseur (mm)	Nombre de plis	Module d'élasticité moyen (N/mm ²)		Contrainte de rupture Moyenne (N/mm ²)	
			long	travers	long	travers
	10	5	4150	4500	41.0	49.6
	12	7	4300	4480	41.7	46.8
	15	7	4430	4010	39.7	42.1
	18	9	4530	4750	39.1	45.2
	22	11	4700	4810	35.6	38.9
	25	11	4700	4300	34.9	36.8
Classement formaldéhyde Norme 717-2	E1					