


LIGNULINE10 FAS 00 US1

Grain d'Orge



Utilisation :	Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)
Section hors tout :	18,5 x 146 mm
Largeur utile :	136 mm
Longueur :	4,5 \ 4,8 \ 5,1 m
Qualité :	US1 selon NF EN 14519
Essence :	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
Certifications :	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
Siccité des bois :	16 %
Masse volumique :	460 kg/m³
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 65$
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
Gamme :	LIGNULINE10 Peinture pour bois couvrante, raboté
Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².
Classe d'emploi :	Cl. II selon la norme NF EN 335:2013-05-03
Durabilité :	Cl. 4 selon NF EN 350-2
Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Sous-toiture LIGNULINE10 FAS 00 US1 + DTU 41-2 Revêtements extérieur en bois
DOP N° :	AFINFD00