




GUIDE PRATIQUE

pour lames terrasse exotique



CONSEILS TECHNIQUES



L'utilisation des lames de terrasse en usage extérieur est régie par le DTU terrasse 51.4 nouvelle génération et la norme NF B54-040.

Dotée d'une **extrême résistance** à l'usure et aux intempéries, la majorité des bois tropicaux est également **imputrescible**, insensible au gel, à la pluie et aux insectes, ainsi qu'au chlore ou à l'eau de mer... donc **parfaite pour l'utilisation à l'extérieur, le tout sans aucun traitement chimique.**

Signataires de la charte environnementale de l'achat et de la vente responsables de la LCB, **nous vous garantissons un achat responsable et écologique.** Par la gestion rigoureuse de la traçabilité, la SEF respecte scrupuleusement la législation environnementale (RBUE et diligence raisonnée), renforcée par le contrôle d'un organisme indépendant **garantisant des approvisionnements écoresponsables.**

MISE EN ŒUVRE

- > **Outillage recommandé pour l'usinage :**
Outils au carbure.
- > **Usinage :**
Rabotage, difficultés en cas de contre-fil accusé.
- > **Clouage :**
Les avant-trous sont nécessaires et à au moins 20 mm du bout de la lame.



- > **Pose :**
Ne jamais poser les lambourdes directement au sol, utiliser un support.
- > **Fixation :**
Par 2 vis Inox à chaque point d'appui de la lame sur la lambourde.

ENTRETIEN

- > Pour entretenir votre terrasse bois, **un nettoyage à l'eau à l'aide d'une brosse douce est conseillé deux fois par an.** Veillez à bien dégager les fonds de rainures pour supprimer tout développement de moisissures et pollutions diverses.
- > Si vous souhaitez éviter le grisaillement de votre terrasse bois, **vous pouvez appliquer un dégriseur** au bout d'une année d'exposition et renouveler l'application tous les 2-3 ans.

(Voir nos produits d'entretien p. 29.)



RECOMMANDATIONS

- > Au-delà de l'esthétique, **tenir compte de la classe de durabilité** (de 1 à 4) permettant de déterminer si le bois est adapté à la réalisation d'une terrasse extérieure.
- > **Utiliser uniquement des bois séchés**, affichant une belle stabilité et moins de retrait ou de variation des lames.
- > Privilégier la **pose par vis Inox**.
- > **Prendre en compte sa région d'habitation et la zone d'exposition de la terrasse.**
Une terrasse en région PACA ne nécessite pas les mêmes précautions qu'une esplanade en front de mer en Bretagne.
- > **Préperçage conseillé** pour éviter les fentes.



RÉUSSIR SON PROJET



IPÉ

ORIGINE	Brésil	DENSITÉ	1 040 kg/m ³
ASPECT VISUEL	brun, grain fin, contre-fil important		
ESSENCE	naturellement durable classe 5		


L'ipé est le bois exotique le plus répandu en application terrasse bois tant son aspect brun est noble et chaleureux.



CUMARU

ORIGINE	Brésil	DENSITÉ	1 070 kg/m ³
ASPECT VISUEL	brun-rouge ou brun-jaune, grain fin, contre-fil important		
ESSENCE	naturellement durable classe 4		


Le cumaru est un bois exotique à l'aspect brun-rouge ou brun-jaune qui séduit le plus grand nombre tant il a un bon rapport qualité/prix.



MAÇARANDUBA

ORIGINE	Brésil	DENSITÉ	1 100 kg/m ³
ASPECT VISUEL	brun-rouge ou brun-jaune, grain fin, sans contre-fil		
ESSENCE	naturellement durable classe 5		

Le maçaranduba allie la forte densité des bois exotiques et la douceur de sa teinte brun-rouge.



ITAUBA

ORIGINE	Brésil	DENSITÉ	860 kg/m ³
ASPECT VISUEL	brun clair, grain fin, sans contre-fil		
ESSENCE	naturellement durable classe 5		

L'itauba est un bois exotique très stable. C'est l'essence de bois exotique la plus résistante aux changements de température. Son rendu est différent par sa teinte qui le distingue des autres bois exotiques.

- > Toutes longueurs assorties selon le stock disponible.
- > Un colis avec possibilité de 2 ou 3 longueurs par colis.
- > Pas de décolisage possible.