

GORI®

Peinture professionnelle

GORILITE

Peinture aux résines PLIOLITE® en phase solvant

FINITION

MAT

EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Excellente adhérence sur tous fonds bruts
- Fixe les fonds poreux et pulvérulents
- Applicable par tous temps
- Bonne résistance aux intempéries
- Laisse respirer le support.



SUPPORTS

Façades, sous-faces et soubassements

DESTINATION

Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat
- **Hauteur de brillance** : 2 % sous 85°
- **Rendement** : 6 à 9 m²/l
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,6
- **Extrait sec en poids** : 75 % ±2
- **Teintes** : blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC® FAÇADE, ton pierre en 15 litres
- **Conditionnements** : 1, 5 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Béton brut et enduit de ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORILITE	1 couche de GORILITE
■ Ancienne peinture ou revêtement adhérent	■ Lavage haute pression		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Décapage ■ Rinçage ■ Lavage haute pression		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

■ **Matériel d'application** : rouleau texturé ou méché 18 mm ou pistolet

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : White spirit ou solvant naphta

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 5 °C et humidité relative inférieure à 80 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b1

■ **AFNOR** : NF T 34-722 : D2

■ **AFNOR** : NF EN 1062-1 : E3 V1 W2 A0

■ **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l
Ce produit contient au maximum 410 g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Inflammable**

■ **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.