weber mortier chrono enaé

Mortier de maçonnerie ultra-rapide



5 kg, 25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : fixation de gonds de volets, poteaux de clôtures, piquets, portails, fenêtres, recharge de tableaux et appuis, épaufrures, arêtes, ragréages et rebouchages

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- de 1 à 10 cm

LIMITES D'EMPLOI

- **weber mortier chrono enaé** doit être utilisé entre 5 °C et 30 °C

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Au taux de gachage fluide, une variation de teinte peut apparaitre sans incidence des performances du produit.
- Protéger le produit des intempéries dans sa phase de cure.
- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

Composition
liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques
Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011
A+

PERFORMANCES

Résistance en compression mesurée au taux de gachage de 15%, soit 3,75L/Sac de 25 KG, sur cubes 10x10x10 cm, à

+ PRODUITS

- ✓ **Prêt à gâcher**
- ✓ **Ultra rapide (5 minutes)**
- ✓ **Très résistant**
- ✓ **impact environnemental réduit : -29% de CO_2** *(par rapport à la précédente formule)*

Date de parution : 17/06/2026
www.fr.weber

20°C:
- 7 jours: 33 MPa
- 28 jours: 39 MPa

RECOMMANDATIONS

• Pour des applications de scellement et remplissage, **weber mortier chrono enaé** peut être utilisé en consistance plus fluide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

dosage en eau
• 3,75 à 4,25 l / sac de 25 kg
• 0,75 à 0,85 l / sac de 5 kg

préparation
• verser l'eau sur le produit et mélanger manuellement
• temps de prise : 3 à 5 minutes

APPLICATION

1
dosage en eau
• 3,75 à 4,25 l / sac de 25 kg
• 0,75 à 0,85 l / sac de 5 kg

2
préparation
• verser l'eau sur le produit et mélanger manuellement
• temps de prise : 3 à 5 minutes

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
Sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 49 sacs soit 1225 kg); sac de 5 kg (palette 120x80 filmée complète de 156 sacs soit 780 kg)

Conservation
6 mois pour le sac de 25 kg et 1 an pour le sac de 5 kg à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Consommation
• 2 kg de poudre pour 1 litre de volume à remplir ou 20 kg/ m^2 pour 1 cm d'épaisseur

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»