

GORI®

Peinture professionnelle

GORILAQ BRILLANT

Peinture laque acrylique brillante pour murs, plafonds et menuiseries

AVANTAGES CHANTIER

- Très bon rendu
- Confort d'application
- Grande polyvalence d'emploi
- Brillance durable



FINITION

BRILLANT

INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées, anciennes peintures, bois

DESTINATION

Intérieur / Extérieur
Neuf / Entretien
Murs, plafonds et menuiseries

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : brillant
- **Hauteur de brillance** : 85 à 90 % sous 60° d'angle
- **Rendement** : 10 à 14 m²/l
- **Sec au toucher** : 3 heures environ
- **Recouvrable** : 8 heures environ
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,24
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 1
- **Extrait sec en poids** : 56 %
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1 et 3 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORILAQ Brillant ou autre finition GORILAQ
■ Bois	■ Égrenage ■ Brossage ■ Époussetage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

■ **Matériel d'application** : brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres 6 ou 10 mm ou rouleau polyamide texturé poils ras 8 mm et pistolet

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : eau savonneuse (ou aux solvants si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/b) : 100 g/l
Ce produit contient au maximum 98 g/l COV.
- **Émission dans l'air** : Classe C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.