weberbase facim moyen

Enduit d'interposition mince, à la chaux aérienne, manuel, grain moyen



25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- dressage et/ou pont d'adhérence des supports neufs ou anciens y compris supports revêtus d'anciennes peintures ou d'un RPE avant application d'une finition
- ratissage sur béton avant application d'une finition

SUPPORTS

extérieurs

- maçonneries de briques, mœllons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, ancien enduit de parement hydraulique conforme à la norme NF DTU 26-1
- anciennes peintures ou RPE sous réserve des tests d'adhérence
- béton conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1

intérieurs

- les supports précédemment cités
- plâtre, carreaux de plâtre et plaques de plâtre cartonnées non hydrofugées
- béton cellulaire
- bois (CTBH, CTBX,OSB)

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- en dressement avec trame G2 ou webertherm trame fibre de verre 4,5x4,5mm : 3 à 4 mm
- en ratissage : 2 à 3 mm

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- **gamme parement mince weber, gamme badigeon chaux weber**
- **gamme webermaxilin**

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur :surfaces horizontales ou inclinées
- directement sur maçonneries de briques, de parpaings, mœllons
- enduits Lutèce Projext
- supports ayant reçu un hydrofuge de surface
- anciens revêtements d'imperméabilité
- métaux
- plastiques
- peintures glycéro, peintures silicates, laques brillantes

+ PRODUITS

- ✓ **Solution à la chaux aérienne**
- ✓ **Rénovation des anciens enduits, sans décroûtage**
- ✓ **Permet de rénover un ancien revêtement organique avec une solution minérale en faible épaisseur**
- ✓ **Grains moyens**

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

enduit d'assainissement weber nettoyant
weberprim unipor

Date de parution : 30/09/2026
www.fr.weber

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Délai de recouvrement	24 à 48 heures environ
Température d'emploi	de +5 °C à +30 °C

- durée pratique d'utilisation de la gâchée : 3 à 5 heures
- délai avant recouvrement : 24 à 48 heures environ

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

Composition
chaux aérienne, faible quantité de liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques

Granulométrie
0 à 1,5 mm

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011
A+

AGRÉMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

Attestation Zone Verte Excell : GOLD
CE selon NF EN 998-1

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

ETAG 004

PERFORMANCES

Performances	Valeurs
Adhérence	≥ 0,3 N/mm2 - FP : B
Résistance en compression	CS IV
Absorption d'eau	W1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ < 35
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Réaction au feu	A2-s1,d0

rétention d'eau : Re > 94 %

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)
- **weberbase facim moyen** ne doit pas rester nu
- les soubassements seront préalablement traités avec **weberdur L** ou **weberpral TE**
- les maçonneries présentant des traces de salpêtre seront préalablement traitées avec **l'enduit d'assainissement weber**

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être propres, sains et résistants
- si le corps d'enduit n'est pas suffisamment cohésif, l'éliminer totalement par piochage
- sur ancien enduit minéral, appliquer du **weberprim unipor** avant **weberbase facim moyen**
- dans le cas d'un enduit hydraulique revêtu avec un RPE ou une peinture, procéder systématiquement au test d'adhérence
- se reporter aux rubriques Conseils de pro pour la préparation des supports et solutions chantiers

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1

- gâcher **weberbase facim moyen** avec 4,5 à 6 l d'eau par sac à l'aide d'un malaxeur pendant 5 à 7 minutes
- laisser reposer 5 à 10 minutes

2 utilisation en dressage

- appliquer **weberbase facim moyen** à la lisseuse crantée inox de 6-8 mm
- maroufler la **trame G2** ou la trame **webertherm fibre de verre 4,5x4,5mm *en veillant à la couvrir complètement, puis lisser pour obtenir une épaisseur de 2-3 mm***
- laisser sécher 24 à 48 heures

3 utilisation en ratissage sur béton

- appliquer **weberbase facim moyen** à la lisseuse inox
- laisser sécher 24 à 48 heures

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation
18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Outillage
malaxeur, auge, truelle, taloche inox crantée

Consommation
- environ 6 kg/m²

Couleur
blanc

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.