

# PRÉGYMAX R3,40 PV Hydro BA13+100 la 120cm

Solution technico-économique avec pare-vapeur pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides en zones froides. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 PV encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI. Résistance thermique R3,40 m².K/W.



## AVANTAGES

Isolation et économies d'énergie Classe de perméance P3 : Adapté aux climats de montagne (>900m d'altitude) Plaque haute résistance à l'humidité Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande Des niveaux de R adaptés à tous les projets Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

## APPLICATION

Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c) en zone froide

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Réaction au feu      | B-s1,d0   |
| Résistance thermique | 3.4m².K/W |
| Certifications       | ACERMI,A+ |
| Classe de perméance  | P3        |
| Couleur              | Noir      |

## PRODUITS

|                                  | Code SAP | Longueur | Largeur | Épaisseur | Type d'isolant | Épaisseur d'isolant | Conductivité thermique (10°C) |
|----------------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| MAX R3,40PV HYD13+100 120*260x10 | 98804    | 260cm    | 120cm   | 113mm     | Polystyrene    | 101mm               | 0.03W/m K                     |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.