

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MALVO-CP milieu sec

Gammes Prestige, Décorative, Classique

Panneau décoratif replaqué d'essences fines sur support contreplaqué conforme à la norme <u>EN 636-1 pour une utilisation en milieu sec</u>	
Essences Fines Face et contre-Face	<u>Placages tranchés de 0,6mm :</u> Acajou, Aniégéré, Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Framiré, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Koto, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Movingui, Niangon, Noyer de France, Noyer US, Orme US, Pin, Pin d'Orégon, Poirier, Sapelli, Sapin, Sycomore, Teck...
Qualité des essences fines	Gamme Prestige : • Face qualité Eb - Ebénisterie homogène en structure et couleur • Contre-Face qualité B – même essence que la face Gamme Décorative : • Face qualité Eb - Ebénisterie • Contre-Face qualité B – même essence que la face Gamme Classique : • Face qualité A • Contre-Face qualité B – même essence que la face
Support	Panneau de contreplaqué conforme à la norme EN 636-1 pour une utilisation en milieu sec
Dimensions	250 x 122 cm ² , 250 x 153 cm ² et 310 x 153 cm ²
Epaisseurs	2/4mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm
Tolérances dimensionnelles normes XP B 54-202 - EN 324	Longueur et largeur : $\pm 1\text{mm/m}$ Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : $ep + (0.2+0.03ep)$ Epaisseur minimale: $ep - (0.4+0.03ep)$ Ecart d'épaisseur dans un même panneau : 0.6mm
Masse Volumique norme EN 323	$450 \text{ kg/m}^3 \pm 30$
Qualité du collage	<u>Support contreplaqué</u> : Classe 1 (milieu intérieur) - norme EN 314 <u>Collage essences fines</u> : milieu sec – norme XP B 54-202
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1
Classement Feu Norme EN 13501-1	D,s2,d0 - Epaisseur $\geq$ à 9mm
	Certifié PEFC sur demande, avec les essences suivantes : Bouleau, Châtaignier, Chêne, Erable US, Frêne, Hêtre naturel, Hêtre étuvé, Mélèze, Merisier de France, Merisier US, Noyer US, Orme US, Pin, Sapin, Sycomore.

Prestations optionnelles : découpe des panneaux à dimensions, placage des chants, perforations, vernissage, usinage des chants