weber.prim pierre

PRIMAIRE D'ADHERENCE POUR PIERRE DE TAILLE

- **Prêt à l'emploi**
- **Application facile**



4 kg



DOMAINE D'UTILISATION

- amélioration de l'adhérence de **weber.cit repar** et de **weber.cit moulage** sur pierres naturelles
- régulateur de porosité des pierres

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser sur des supports mouillés ou en immersion

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composants : polymères en dispersion aqueuse et adjuvants synthétiques
- aspect : liquide blanc
- extrait sec (+105 °C) : 21 %
- densité : 1,05
- pH : 8

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A

RECOMMANDATIONS

- nettoyage à l'eau des outils et des supports avant séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports à réparer doivent être propres, non pulvérulents et secs
- gratter la surface des pierres abîmées ou purger
- dépoussiérer par balayage à la brosse ou à l'air comprimé

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter l'application en plein soleil ou sous la pluie

APPLICATION

1

- **weber.prim pierre** est prêt à l'emploi



- remuer légèrement, puis appliquer régulièrement à l'aide d'une brosse, d'un pinceau sur les parties à réparer en évitant de déborder ou de faire des coulures sur le parement (dans ce cas, laver immédiatement et abondamment à l'eau propre)

2

- laisser sécher de 1 à 1 heure 30 selon la température avant d'appliquer **weber.cit repar** ou **weber.cit moulage** (le primaire doit être sec au toucher)

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : seau en plastique de 4 kg (palette filmée complète de 80 seaux, soit 320 kg)
Format de la palette : 100x120 cm
Consommation : 200 à 300 g/m² selon l'absorption et la rugosité du support
Outillage : pinceau, brosse plate
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

N° Indigo 0 820 00 33 00
0,12 € TTC / MN