

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MALVO-CP Okoumé Rainuré

CONTREPLAQUE TOUT OKOUME Rainuré en trapèze avec un assemblage feuillure mi-bois Idéal pour la réalisation de portes de service, portes de garage, sous toitures, volets...				
Exigences Norme EN 636	636-3 : Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur			
Essences et Qualité d'aspect des placages Norme EN 635	Mono essence Okoumé Qualité face/contre-face : I/III Placages intérieurs en feuilles entières sélectionnées			
Dimensions	250 x 60 cm ² et 250 x 122 cm ²			
Epaisseurs	10, 15, 18 et 22mm			
Tolérances dimensionnelles Norme EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : ± 3.5mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m			
	Epaisseur nominale	Epaisseur minimale	Epaisseur maximale	Ecart d'épaisseur dans le panneau
	10mm	9.3mm	10.5mm	0.6mm
	15mm	14.2mm	15.6mm	0.6mm
	18mm	17.1mm	18.7mm	0.6mm
	22mm	21.0mm	22.8mm	0.6mm
Masse Volumique Norme EN 323	500 kg/m ³ ± 30			
Classe de collage Norme EN 314	Classe 3 - Milieu extérieur Résine Mélamine Urée Formol			
Durabilité biologique des essences de bois Norme EN 350-2	Classe 4 - Durable			
Classement formaldéhyde Norme 717-2	E1 – Dégagement < 3.5 mg/m ² h			
USINAGE	Rainurage en trapèze jusqu'au 3 ^{ème} pli Le fil du fond de rainure est dans le même sens que le fil de la face Assemblage Feuillure mi-bois 			