plâtre chaux fin

Mortier traditionnel à base de plâtre gros, chaux aérienne et sable, grain fin



25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- enduits destinés à la rénovation des maçonneries enduites et hourdées au plâtre gros (conforme à la norme NF DTU 26-1, P1-1 chapitre 13)

SUPPORTS

- maçonneries anciennes de briques ou de moellons enduites et hourdées au plâtre gros et préalablement débarrassées de toute trace de l'ancien revêtement (cf. norme NF DTU 26-1)

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :sur béton, maçonneries neuves de briques, de parpaings ou de blocs de béton cellulaire, ni sur sous-enduit chaux-ciment ou dégrossi au plâtre pur
- en réfection des enduits Lutèce Projext
- sur surface horizontale ou inclinée
- sur les soubassements et les parties exposées aux salissures
- à la pompe à mortier ou au pot de projection (sablon)

- ne pas adjuvanter ni hydrofuger

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Taux de gâchage	10 à 12 litres d'eau par sac de 25kg
Délai avant réalisation de l'aspect de finition	lorsque la dernière passe d'enduit a tiré, de 10 à 15 minutes après l'application, gratter avec un gratton à dents courtes ou finir en re-coupant en diagonale avec une berthelée (côté lisse)
Température d'emploi	de +5 °C à +30 °C

+ PRODUITS

- ✓ **Restauration des maçonneries enduites ou hourdées au plâtre gros**
- ✓ **Matières premières d'autrefois : plâtre gros et chaux aérienne**
- ✓ **Deux types d'aspects au choix : fin et traditionnel**

Date de parution : 30/09/2026
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

IDENTIFICATION

Composition
plâtre gros, chaux aérienne, sables siliceux et pigments minéraux

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011
A+

AGRÉMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

CE selon NF EN 13279-1

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

NF DTU 26.1

PERFORMANCES

Performances	Valeurs
Réaction au feu	A1

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures de l'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)
- protéger des eaux de ruissellement par des bandeaux de coupure d'étage et un débordement de toiture suffisant
- la mise en oeuvre des enduits au plâtre relève de la tradition et des règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)
- pour éviter au maximum les différences d'aspect dues aux reprises, il est conseillé de tenir compte de l'architecture recoupée de la façade et de soigner particulièrement les raccords d'enduit
- l'utilisation d'un treillis céramique est déconseillée, le canevas métallique n'étant pas protégé contre la corrosion
- délai entre les passes : le plus court possible. le **weber plâtre chaux fin** doit être appliqué en une couche monomasse

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Élimination de l'ancien enduit
- éliminer par piochage la totalité de l'ancien enduit ainsi que les
- éléments de maçonnerie instables

Grattage des joints
- dégarnir les joints de pierres sur 2 à 3 cm de profondeur

Remplacement des maçonneries
- remplacer les éléments de maçonnerie manquants par des matériaux de même nature en les scellant avec le **plâtre chaux fin weber**

Fixation d'un grillage
- dans le cas de supports hétérogènes, fixer un grillage galvanisé ou la **trame réno maille 19x19 50M weber** avec des clous galvanisés en débordant au moins de 15 cm de part et d'autre de chaque jonction. En présence d'éléments de bois, interposer entre ceux-ci et le grillage un feutre bitumé conforme à la norme NF P 84-302 ou une bande de pontage **EB40 G**

Traitement des éléments métalliques
- sabler ou brosser les éléments métalliques puis les traiter avec **weberep fer**

Nettoyage du support
- avant d'appliquer le **plâtre chaux fin weber** , débarrasser le support de toute trace de poussière, de suie, de bistre, d'efflorescences et d'huile

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1
- le **plâtre chaux fin *weber*** est mis en oeuvre à la main exclusivement
- gâcher dans une auge, un sac à la fois, en versant la poudre dans 10 à 12 l d'eau
- l'enduit est utilisable sans temps de repos

2
réalisation des bandeaux, corniches, chaînes d'angle et encadrements de baie
- poser des guides qui délimitent ces éléments architecturaux
- appliquer le **plâtre chaux fin weber** par passes successives de 2 cm d'épaisseur dans un temps suffisamment court pour que l'ensemble constitue une seule couche
- régler la forme recherché avec un gabarit

3
réalisation des parties courantes
- délimiter nettement les zones à enduire avec des règles.

4
- enduire par passes successives sur une épaisseur moyenne totale comprise entre 3 et 5 cm, en recoupant grossièrement à la Berthelée entre chaque passe
- tirer à la règle en prenant appui sur les guides

5
finition
- lorsque la dernière passe d'enduit a tiré, de 10 à 15 minutes après l'application, gratter avec un gratton à dents courtes ou finir en recoupant en diagonale avec une Berthelée (côté lisse)
- poser les couvertines en zinc sur les bandeaux et les parties supérieures des encadrements de baie
- se conformer à la norme NF DTU 26-1

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation
6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

Outillage
auge de plâtrier, truelle, taloche, règle, chevillettes, berthelée, gratton dents courtes

Consommation
- 20 kg/m²/cm d'épaisseur

Couleur
6 teintes disponibles. Consulter le nuancier

Date de parution : 30/09/2026
www.fr.weber

weber
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 30/09/2026
www.fr.weber

SAINT-GOBAIN

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.