

GORI®

Peinture professionnelle

GORIFIX

Impression acrylique en phase solvant pour façade

IMPRESSION

MAT

EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Excellente adhérence sur fonds poreux
- Excellente microporosité
- Promoteur d'adhérence sur fonds fermés type pâte de verre



SUPPORTS

Façades, sous-faces et soubassement

DESTINATION

Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat
- **Hauteur de brillance** : non pertinent pour une impression
- **Rendement** : 5 à 7 m²/l
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 24 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,32
- **Extrait sec en poids** : 65 % ±2
- **Teintes** : blanc et teintes approchées en pastel du nuancier CHROMATIC® FAÇADE
- **Conditionnements** : 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Béton brut et enduit de ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORIFIX	1 à 2 couches de GORILITALO et 1 à 3 couches de GORINOV D3 - I4
■ Mortier plâtre type « parisien »	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage		
■ Fibre-ciment	■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage moyenne pression		
■ Ancienne peinture ou revêtement adhérent	■ Lavage haute pression		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Décapage ■ Rinçage ■ Lavage haute pression		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

Après travaux préparatoires, application d'une couche de GORIFIX à raison d'environ 100 g/m². Après séchage, application de la finition de la gamme GORI.

■ **Matériel d'application** : brosse, rouleau texturé 12 à 14 mm ou pistolet

■ **Dilution** : prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : White spirit ou solvant naphta

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 5 °C et humidité relative inférieure à 80 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b1

■ **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/d) : 500 g/l
Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Inflammable**

■ **Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur : quickfds.com**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.