weber peinture silicate

PEINTURE MINÉRALE À BASE DE SILICATE DE POTASSE

- **Aspect minéral mat**
- **Prête à l'emploi**
- **Application à la brosse ou au rouleau**
- **Excellent vieillissement, résistance aux intempéries**



15 l



Produit(s) associé(s)

- **weber durcisseur surface**
- **weber nettoyant façade**

DOMAINE D'UTILISATION

- peinture silicate pour les façades neuves ou anciennes et murs de maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

- enduits minéraux sains, secs, adhérents et propres
- béton
- rénovation de systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur avec finition hydraulique (cas n° 1, cahier CSTB n° 2468 de février 1991)

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer à l'extérieur sur surface horizontale ou inclinée de moins de 45 ° par rapport à l'horizontal, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
- ne pas appliquer sur supports organiques ou supports humides

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composition : silicate de potasse et pigments
- densité : 1,5
- extrait sec : 55.5 %

PERFORMANCES

- classe : D2 selon XP T 34-722
- perméabilité à la vapeur d'eau : V1
- perméabilité à l'eau liquide : W3

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 1062 et FDT 30 808
- NF DTU 59-1
- NF T 36-005 (famille I, classe 1b1)

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-1)
- bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à enduire aisément.Toute tache ou éclaboussure doit être immédiatement enlevée à l'eau
- lors de l'utilisation, bien protéger la peau et les yeux à l'aide de vêtements et de lunettes de protection
- nettoyer l'outillage immédiatement après usage avec de l'eau

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs, exempts d'huile de décoffrage
- sur supports neufs : appliquer **weber peinture silicate** après un temps d'attente de 3 semaines (les enduits neufs doivent être secs et avoir fait la plus grande partie de leur retrait)
- sur supports anciens : les salissures et particules mal adhérentes doivent être éliminées par grattage, brossage suivi d'un rinçage à l'eau claire ou nettoyage basse pression
- sur supports contaminés par des développements de micro-organismes, traiter avec **weber nettoyant façade**. Laisser sécher
- sur supports très poreux ou farinants, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher
- rénovation des procédés d'Isolation Thermique :
  - sur supports encrassés, laver à l'eau froide basse pression avec un détergent peu agressif (type Teepol). Rincer abondamment
  - sur supports infectés par des développements de micro-organismes, traiter avec **weber nettoyant façade**. Rincer abondamment. Laisser sécher

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1

- l'application se fait en deux couches croisées à l'aide d'un rouleau ou à la brosse

2



- 1ère couche : appliquer

3

- 2ème couche : appliquer **weber peinture silicate** dilué à 5 % d'eau maximum

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : seau en plastique de 15 l (palette filmée complète de 24 seaux)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : 0,35 l/m² environ en 2 couches
Couleurs : 236 teintes. *Consulter le nuancier.*
Outillage : rouleau laine ou brosse
Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

vidéo de mise en œuvre sur **www.weber.fr**

N° Indigo 0 820 00 33 00
0,12 € TTC / MN

weber SAINT-GOBAIN