

GORIACCESS FAÇADE HYDRO P

Peinture mate à base de résine acrylique performantielle pour façade

FAÇADE

MAT

EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Très bonne adhérence sur supports neufs ou anciens
- Séchage rapide « hors pluie »
- Grand confort d'application
- Bonne résistance aux intempéries
- Laisse respirer le support



SUPPORTS

Façades, sous-faces et soubassements

DESTINATION

Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat
- **Rendement** : 7 à 8 m²/l
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 12 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Hauteur de brillance** : 2 % sous 85°
- **Densité** : 1,55
- **Extrait sec en poids** : 65% ±2
- **Teinte** : blanc
- **Conditionnement** : 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Béton brut et enduit de ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORIACCESS HYDRO P dilué à 10 % d'eau	1 couche de GORIACCESS HYDRO P
■ Mortier plâtre type « parisien »	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage	1 couche de GORIFIX	1 à 2 couches de GORIACCESS HYDRO P
■ Ancienne peinture ou revêtement adhérent	■ Lavage haute pression	1 couche de GORIACCESS HYDRO P dilué à 10 % d'eau	1 couche de GORIACCESS HYDRO P
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Décapage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORIACCESS HYDRO P dilué à 10 % d'eau	1 couche de GORIACCESS HYDRO P

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

APPLICATION

Après travaux préparatoires, application de deux couches de GORIACCESS HYDRO P à raison d'environ 220 à 250 g/m². Après séchage, application de la finition de la gamme GORI

■ **Matériel d'application** : rouleau polyamide texturé 18 mm ou pistolet

■ **Dilution** : à l'eau en première couche

■ **Nettoyage du matériel** : à l'eau avant séchage, décapant après séchage

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 5 °C et humidité relative inférieure à 80 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2

■ **AFNOR** : NT T 34-722 : D2

■ **AFNOR** : NF EN 1062-1 : E3 V2 W2 A0

■ **COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 40 g/l
Ce produit contient au maximum 40g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**

■ **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.