RESISTANCE A L'ARRACHEMENT TESSON

Usine productrice :	U6	Produit :	CREUSE 16TG
Date de fabrication :	04/09/2009	Dimensions	27x20x50
Nom du préleveur :	N. Arnaudie	Catégorie :	Rt 3

LABORATOIRE DE COLOMIERS
Procès verbal d'esai de type initial N° AT/U6/0936/ CE

CONDITION DE L'ESSAI :
suivant le mode opératoire décrit dans la norme NF EN 1015-12, par traction directe sur l'élément en conformité avec le paragraphe 8,2,1 "Résistance du support" du DTU 26,1 partie 1,2 "Enduits"

Marquage : TERREAL 31 770 COLOMIERS 6 RC40 cat2 04/09/09

	Catégorie	Résistance à l'arrachement de la brique
Tolérances de la norme	Rt 3	> 0,8 MPa
	Rt 2	0,6 MPa ≤ x < 0,8 MPa
	Rt 1	0,35 ≤ x < 0,6 MPa

Référence	1	2	3	4	5	
Position C	pastille axée sur une cloison					
Charge appliquée (kN)	3.64	4.19	3.62	3.79	4.31	Moy
Résistance (MPa)	1.85	2.14	1.84	1.93	2.20	1.99

Référence	6	7	8	9	10	
Position A	pastille axée sur une alvéole					
Charge appliquée (kN)	2.03	1.98	2.23	2.1	1.84	Moy
Résistance (MPa)	1.03	1.01	1.14	1.07	0.94	1.04

Résistance à l'arrachement : moyenne 1.37
minimum 1.01

OBSERVATIONS :

Conformité pour ce lot : **Conforme**

Fait à Colomiers le : 20/01/2010
Par : K.Lamraoui
Visa :