weberprim pierre

Primaire d'adhérence pour pierre de taille



4 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- améliore l'adhérence du **réparation de pierre weber** et du **moulage de pierre weber** sur pierres naturelles
- régulateur de porosité des pierres

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser sur des supports mouillés ou en immersion

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits
- réservé à un usage professionnel

IDENTIFICATION

Composition
polymères en dispersion aqueuse et adjuvants synthétiques
Densité
1,05
pH
8
Extrait sec
21%

PERFORMANCES

- Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A

RECOMMANDATIONS

- nettoyage à l'eau des outils et des supports avant séchage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports à réparer doivent être propres, non pulvérulents et secs
- gratter la surface des pierres abîmées ou purger
- dépoussiérer par balayage à la brosse ou à l'air comprimé

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter l'application en plein soleil ou sous la pluie

+ PRODUITS

✓ **Prêt à l'emploi**
✓ **Application facile**

Date de parution : 23/10/2025
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

1

- **weberprim pierre** est prêt à l'emploi
- Remuer légèrement, puis appliquer régulièrement à l'aide d'une brosse, d'un pinceau sur les parties à réparer en évitant de déborder ou de faire des coulures sur le parement (dans ce cas, laver immédiatement et abondamment à l'eau propre)

2

- laisser sécher de 1 à 1 heure 30 selon la température avant d'appliquer le **réparation de pierre weber** ou le **moulage de pierre weber** (le primaire doit être sec au toucher)

INFOS PRATIQUES

Unités de vente

seau en plastique de 4 kg (palette filmée complète de 80 seaux, soit 320 kg)

Conservation

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Outillage

pinceau, brosse plate

Consommation

- 200 à 300 g/m² selon l'absorption et la rugosité du support

Couleur

blanc

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»