

GORI®

Peinture professionnelle

GORILITALO

Peinture HYDRO PLIOLITE® mate pour façade

FINITION

MAT

EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Excellente adhérence sur supports neufs ou anciens
- Séchage rapide « hors pluie »
- Grand confort d'application
- Excellente résistance aux intempéries
- Laisse respirer le support
- Protège le support de la carbonatation



SUPPORTS

Façades, sous-faces et soubassements

DESTINATION

Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat
- **Hauteur de brillance** : 2 % sous 85°
- **Rendement** : 7 à 9 m²/l
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 12 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,58
- **Extrait sec en poids** : 68 % ±2
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier
CHROMATIC® FAÇADE, ton pierre en 5 et 15 litres
- **Conditionnements** : 1, 5 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Béton brut et enduit de ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORILITALO dilué à 10 % d'eau	1 couche de GORILITALO
■ Mortier plâtre type « parisien »	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage	1 couche de GORIFIX	1 à 2 couches de GORILITALO
■ Ancienne peinture ou revêtement adhérent	■ Lavage haute pression	1 couche de GORILITALO dilué à 10 % d'eau	1 couche de GORILITALO
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Décapage ■ Rinçage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORILITALO dilué à 10 % d'eau	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

Après travaux préparatoires, application de deux couches de GORILITALO à raison d'environ 220 à 250 g/m². Après séchage, application de la finition de la gamme GORI.

- **Matériel d'application** : rouleau texturé 18 mm ou pistolet
- **Dilution** : prêt à l'emploi. Dilué à 10 % d'eau en impression

- **Nettoyage du matériel** : White spirit ou solvant naphta

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 5 °C et humidité relative inférieure à 80 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **AFNOR** : NF T 34-722 : D2
- **AFNOR** : NF EN 1062-1 : E3 V1 W2 A0
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.