

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVES POUR CLOUS ET VIS



Renforcer l'étanchéité des écrans au niveau des contre-lattes

Bandes adhésives idéales pour assurer l'étanchéité des écrans de sous-toiture au niveau des perforations provoquées par la fixation des contre-lattes. Réduit le risque de pénétration d'eau au niveau de la fixation des contre-lattes.

Les bandes d'étanchéité possèdent une mousse adhésive en version simple ou double-face.



Matériaux

- Bande d'étanchéité aux clous et vis **ASF** : mousse avec **adhésif simple-face**
- Bande d'étanchéité aux clous et vis **ADF** : mousse avec **adhésif double-face**

Caractéristiques techniques

Bandes d'étanchéité aux clous et vis ASF/ADF			
Composition			
Mousse	Mousse à cellules fermées	Polyéthylène	3mm
Adhésif	Simple-Face ou double-face	Caoutchouc synthétique	
Dimensions			
Épaisseur	DIN EN 1942		3mm
Largeur			60mm
Longueur			30m
Caractéristiques Techniques			
Masse	ISO 845		30Kg/m3
Résistance à l'élongation	ISO 1926		L : 125 kPa T : 115 kPa
Résistance à la traction	ISO 1927		L : 325kPa T : 220 kPa
Résistance en température			-30°C à +80°C
Température d'application			+5°C à 40°C

Mise en œuvre

- Appliquer la bande dans l'axe du positionnement des contre-lattes en partant de l'axe du faîtage jusqu'au bas de l'écran.
- Dans le cadre de la mise en œuvre **en climat de montagne** (altitude >900m), la bande d'étanchéité aux clous et vis peut être utilisée **uniquement lorsque l'écran de sous-toiture est mis en œuvre sur un support continu.**