

# MATTNOVA10 RHO/HF 91 U5/M2 I/III

## Rhombus

|                                              |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Utilisation :</u></b>                  | Extérieur                                                                                                                    |
| <b><u>Section hors tout :</u></b>            | 21 x 144 mm                                                                                                                  |
| <b><u>Largeur utile :</u></b>                | 122 mm                                                                                                                       |
| <b><u>Longueur :</u></b>                     | Longueur sur demande                                                                                                         |
| <b><u>Qualité :</u></b>                      | I/III selon NF EN 14519                                                                                                      |
| <b><u>Essence :</u></b>                      | Douglas Europ., PEFC<br>PSMN,EU selon NF EN 13556                                                                            |
| <b><u>Certifications :</u></b>               | Chaine de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.                                                      |
| <b><u>Siccité des bois :</u></b>             | 18 %                                                                                                                         |
| <b><u>Masse volumique :</u></b>              | 580 kg/m³                                                                                                                    |
| <b><u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u></b> | $\mu = 75$                                                                                                                   |
| <b><u>Conductivité thermique :</u></b>       | $\lambda = 0,14 \text{ W / (m x K)}$                                                                                         |
| <b><u>Gamme :</u></b>                        | MATTNOVA10<br>Saturateur                                                                                                     |
| <b><u>Coloris :</u></b>                      | Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m². |
| <b><u>Mode de fixation :</u></b>             | Un point de fixation caché                                                                                                   |
| <b><u>Usinage en bout :</u></b>              | rainé en bouts                                                                                                               |
| <b><u>Classe d'emploi :</u></b>              | Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03                                                                                  |
| <b><u>Durabilité :</u></b>                   | Cl. 3-4 selon NF EN 350-2                                                                                                    |
| <b><u>Pose d'après :</u></b>                 | selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade MATTNOVA10 RHO/HF 91 U5/M2<br>I/III + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois   |
| <b><u>DOP N° :</u></b>                       | ADONFD00                                                                                                                     |

3560934 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.