

GORI®

Peinture professionnelle

GORIPRIM

Impression acrylique en phase aqueuse pour façade

IMPRESSION

MAT

INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Grande facilité d'application
- Bonne adhérence
- Convient à l'impression des anciens fonds sans détrempe
- Bonne opacité
- Sans odeur



SUPPORTS

Murs et plafonds, façades, sous-faces et soubassement

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat
- **Hauteur de brillance** : non pertinent pour une impression
- **Rendement** : 8 à 12 m²/l
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 12 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,35
- **Extrait sec en poids** : 52 % ±2
- **Teintes** : blanc et teintes approchées en pastel du nuancier CHROMATIC® FAÇADE
- **Conditionnements** : 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Béton brut et enduit de ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORIPRIM	1 à 2 couches de GORILITE, 1 à 2 couches de GORILITALO ou 1 à 3 couches de GORINOV D3 - I4 selon le système
■ Fibre-ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage		
■ Ancienne peinture ou revêtement adhérent	■ Lavage haute pression		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Décapage ■ Rinçage ■ Lavage haute pression		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

DÉCEMBRE 2016

APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse, rouleau texturé 12 à 14 mm ou pistolet
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : à l'eau avant séchage, décapant après séchage

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 5 °C et humidité relative inférieure à 80 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/d) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 20 g/l COV.
- **Émission dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.