

ENDUIT DE PAREMENT ORGANIQUE D'ASPECT TALOCHÉ ADAPTÉ AUX BASSES TEMPÉRATURES

- ✚ Adapté aux basses températures (0 ° à 15 °C)
- ✚ Sèche rapidement
- ✚ Une application simple et rapide à la taloche
- ✚ Durable : pigments minéraux résistants aux UV



25 kg

Produit(s) associé(s)

- ➔ weber durcisseur surface
- ➔ weber régulateur



DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ enduit de parement organique pour les façades et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

extérieurs

- ◆ béton banché, lisse ou ragréé avec **weber.mur plus**, **weber.mur lisse**, **weber.mur fin**, **weber.mur épais**, **weber.mur pâte F²** et **G**, **weber.mur prêt** ou **weber.mur G'lisser**
- ◆ maçonnerie d'éléments conformes à la norme NF DTU 20-1, revêtue d'un enduit à base de mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF DTU 26-1 ou de l'enduit **weber.dur L** (sauf sur béton cellulaire)
- ◆ ces supports peuvent déjà être revêtus d'un ancien revêtement organique épais ou d'une peinture organique (acrylique ou Pliolite®), à l'exclusion des procédés d'imperméabilisation. Dans ce cas, le revêtement existant doit être propre, sain, non farinant et d'une adhérence supérieure à 0,5 MPa
- ◆ procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur **weber.therm motex**, **weber.therm XM**, **weber.therm XM ultra 22** et **weber.therm XM roche**

LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas appliquer en extérieur :
 - par températures négatives (≤ 0 °C) ou supérieures à 15 °C
 - sur des surfaces dont la pente ne serait pas suffisante pour favoriser l'évacuation naturelle de l'eau, ou sujettes à l'encrassement rapide ou aux remontées capillaires
 - sur enduit plâtre ou plâtre-chaux

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.com/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ temps hors d'eau : de 4 à 10 heures **selon les conditions atmosphériques**
- ◆ épaisseur moyenne : 2 mm

IDENTIFICATION

- ◆ composition : pâte prête à l'emploi à base de résine en dispersion aqueuse, pour une finition talochée, qui s'applique à des températures comprises entre + 0 et +15 °C

PERFORMANCES

- ◆ classe : D3 selon XP T 34-722
- ◆ perméabilité à la vapeur d'eau : V3
- ◆ perméabilité à l'eau liquide : W3
- ◆ adhérence : > 0,3 MPa

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire sur enduit durci. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ◆ NF EN 15 824
- ◆ NF EN 1062-1
- ◆ NF DTU 59-1

RECOMMANDATIONS

- ◆ appliquer sur un support parfaitement lisse pour obtenir un aspect uniforme
- ◆ si le support est ancien ou non uniforme, il est conseillé d'appliquer une couche préalable de **weber régulateur** teinté afin de le régulariser
- ◆ utiliser des outils en acier inoxydable afin d'éviter toute trace de rouille
- ◆ **en cas de vent ou de température supérieure à +10 °C, laver régulièrement la taloche en acier inoxydable**
- ◆ protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-1)
- ◆ nettoyer les outils à l'eau après utilisation

➤ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ♦ les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs
- ♦ appliquer au rouleau laine une couche de **weber régulateur** teinté de façon à uniformiser la teinte et réguler le pouvoir d'absorption du support. Laisser sécher
- ♦ sur support très poreux ou farinant, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher, puis appliquer une couche de **weber régulateur** pour uniformiser la couleur du support. Laisser sécher

➤ CONDITIONS D'APPLICATION

- ♦ température d'emploi : de +0 °C à +15 °C
- ♦ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- ♦ éviter l'application par temps pluvieux, très humide ou fortes chaleurs

➤ FINITIONS / TEINTES



Finition talochée

➤ APPLICATION

1

- ♦ découper les façades en surfaces de 20 m² environ en délimitant des joints de calepinage qui permettront des reprises de travail nettes et franches

2

- ♦ malaxer l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et homogène

3



- ♦ appliquer **weber.tene HP** avec une taloche souple en inox ou en plastique

4

- ♦ régler l'épaisseur sur les plus gros grains

5



- ♦ resserrer les grains de l'enduit par des mouvements circulaires de la taloche

6



- ♦ dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage des joints avant le durcissement de l'enduit. Le fond des joints peut être peint

7

- ♦ se reporter à la norme NF P 74-202/DTU 59-1
- ♦ consulter la rubrique Conseils de pro :
 - les Façades Anciennes : Connaître et comprendre les fissures en façade
 - les Façades Neuves : Réaliser des joints de calepinage avec les enduits de parements organiques (RPE)

➤ INFOS PRATIQUES

Unité de vente : seau en plastique de 25 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 600 kg)

Format de la palette : 80x120 cm

Consommation : environ 2,5 à 3 kg/m²

Couleurs : 252 teintes. *Consulter le nuancier.*

Outillage : truelle inox, taloche inox souple ou plastique, rouleau laine, rouleau d'adhésif

Rendement moyen : en partie courante, 30 à 40 m²/compagnon servi/jour

Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.