

GAMME MALVO-TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

MALVO-CP MARINE FACES TRANCHÉES SAPELLI



CONTREPLAQUÉ MARINE FACES TRANCHÉES SAPELLI POUR UTILISATION EXTÉRIEURE

CE selon les normes EN 13986 et EN 636

Exigences Norme EN 636	636-3: Contreplaqué pour une utilisation en milieu extérieur							
Essences et Qualité d’aspect des placages Norme EN 635	Face Sapelli Qualité Face / Contre face : A /B							
Dimensions	2500 x 1220 mm et 3100 x 1530 mm (Selon disponibilité pour le grand format)							
Epaisseurs	6, 9, 12, 15, 18, 22, 30 et 40mm							
Tolérances dimensionnelles Normes EN 315 et EN 324	Longueur et largeur : ± 3.5mm Rectitude des bords et équerrage : 1mm/m Epaisseur maximale : ep + (0.2+0.03ep) Epaisseur minimale : ep - (0.4+0.03ep) Ecart d’épaisseur dans un même panneau : 0.6mm							
Masse Volumique Norme EN 323	530 kg/m³ ± 30							
Classe de collage Norme EN 314	Classe 3 : Milieu extérieur - Résine Mélamine Urée Formol							
Classement formaldéhyde Norme EN 717-2	E1 – Dégagement ≤ 3.5 mg/m²h							
Classement Feu Norme EN 13501-1	D,s2-d0 pour les épaisseurs ≥ 9mm							
Caractéristiques mécaniques Norme EN 310	Epaisseur (mm)	Nombre de plis	Module d’élasticité moyen (N/mm²)		Contrainte de rupture moyenne (N/mm²)			
			long	travers	long	travers		
	9	5	6100	3900	57.0	37.0		
	12	7	6000	4000	56.0	38.0		
	15	9	6060	3950	59.2	37.8		
	18	9	6600	3770	53.3	38.3		
Colisage	6mm	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm	30mm	40mm
	15 px	15 px	15 px	15 px	15 px	15 px	15 px	15 px

Malvaux
SUBLIME LE BOIS DEPUIS 1928

21 rue de la gare
17330 LOULAY – France
Tel : 05.46.33.68.00 – Fax : 05.46.33.68.01
Email : contact@malvaux.fr