

ADJUVANTATION

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ DES BÉTONS



LES + PRODUIT

- ▶ Base végétale (classement SYNAD)
- ▶ Démoulage de haute qualité
- ▶ Meilleur respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs

CONSOMMATION

- ▶ 60 m² au litre sur banches métalliques
- ▶ 40 m² au litre sur banches en contreplaqué

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Classification SYNAD 2019 des agents de démoulage

CONDITIONNEMENT

- ▶ Bidon de 20 litres
- ▶ Fût de 210 litres
- ▶ Container de 1 000 litres

CONSERVATION

- ▶ **36 mois**
à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké entre - 5°C et + 35°C

GARANTIE

- ▶ R.P. Fabricant

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / appel + prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Août 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

357 LANKODEM VEG



DESCRIPTION

- Produit de démoulage différé prêt à l'emploi qui, pulvérisé à la surface d'une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de tout béton démoulé après durcissement.
- **357 LANKODEM VEG** est élaboré à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.
- **357 LANKODEM VEG** ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage et permet l'application future d'enduit et de peinture selon les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réalisation de bétons banchés,
- Réalisation de bétons préfabriqués étuvés (jusqu'à 70°C), ou non.

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : liquide jaune à brun clair
- **Densité à 20°C** : env 0,90 à 20°C
- **Point éclair** : > 61°C
- **Biodégradabilité** : > 60 % à 28 jours selon classement SYNAD.
- **Classification SYNAD** : Végétal

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION DU PRODUIT

- **357 LANKODEM VEG** s'emploie pur.
- Appliquer par pulvérisation (tout type d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge.
- La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars minimum.
- Afin d'éliminer tout excès d'huile, nous recommandons, après pulvérisation, le passage de la raclette.

■ MATÉRIEL

- Pulvérisateur adapté (buse jet plate de type 110.01 ou 110.02)
- Pression : 3 bars minimum

Classification SYNAD des agents de démoulage Version 2019

Sécurité feu		●●
Utilisateur / Environnement	Hygiène	●●●●
	COV	●
	Biodégradabilité	●

● Critère favorable ○ Critère défavorable

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur des matières plastiques (pour des supports spéciaux type synthétique ou PU, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation.)
- Températures d'utilisation comprises entre - 5°C et + 35°C.
- Ne pas mélanger avec d'autres huiles ou solvant.
- Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation de **357 LANKODEM VEG**.
- Produit pulvérisé (3 bars minimum) : port obligatoire des EPI (lunette de sécurité, gants imperméables conforme à la norme NF EN374, vêtement de protection, protection respiratoire masque type FFP2).
- Conserver les emballages à l'abri du soleil, ne pas fumer à proximité.
- Ne pas appliquer sur les matériaux en contact direct avec les denrées alimentaires.
- Protéger la végétation aux abords des zones traitées.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.