

Fibromax® MR Uncoloured

Kwaliteitsvolle, vochtwerende MDFplaat voor industriële verwerking en interieurtoepassingen in vochtige omgevingen

Fibromax MR Uncoloured is een uiterst betrouwbare MDF-plaat met een hoge densiteit. Het goed verdichte oppervlak van de platen heeft een hoge schuurkwaliteit. Fibromax MR Uncoloured is inzetbaar in serviceklasse 2 (vochtige omgeving) en in de biologische risicoklassen 1 en 2 van norm EN 335-3. De platen kunnen ingezet worden in omgevingen met een hoge en schommelende luchtvochtigheid.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken

- MDF.H (EN 622-5)
- Vochtwerend



UNILIN

Fibromax® MR Uncoloured

Toepassingen

Zowel voor standaardschrijnwerk als in ruimtes met een hogere luchtvochtigheidsgraad – zoals badkamers en keukens – is de Fibromax MR Uncoloured-plaat de keuze bij uitstek. Dankzij de sterk verdichte kern kan de Fibromax MR Uncoloured ingezet worden bij alle freestoepassingen. Bovendien kan u het oppervlak van de MDF-plaat afwerken met een laag melamine, fineer, lak, verf of laminaat.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden									
Dikte EN 324-1	mm	6	9	12	15	16	18	19	22	28	30
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden									
Buigsterkte EN 310	N/mm²	27	27	26	24	24	24	24	22	22	22
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm²	2700	2700	2500	2400	2400	2400	2400	2300	2300	2300
Treksterkte EN 319	N/mm²	0,70	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	18	12	10	8	8	8	8	7	7	7
Treksterkte na cyclus EN 321 optie 1	N/mm²	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15
Zwelling/24u na cyclus EN 321 optie 1	%	25	19	16	15	15	15	15	15	15	15

Fibromax MR Uncoloured voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm E 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibromax MR Uncoloured is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com. Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.
Fibromax MR Uncoloured is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

CE
EN14041

UNILIN
UNILIN, division panels
Ingelmunstersteenweg 229 – 8780 Oostrozebeke – Belgium
info.panels@unilin.com / www.unilinpanels.com

01.06.2019