

SOUS-COUCHE TEINTÉE AVANT APPLICATION DE PAREMENTS SILICATES

- ✚ A base de dispersion et de sable de quartz fin
- ✚ Prêt à l'emploi
- ✚ Idéale avant application de weber.maxilin sil R, weber.maxilin sil T et weber.maxilin silco



15 l

Produit(s) associé(s)

- weber durcisseur surface
- weber.maxilin sil R
- weber.maxilin sil T
- weber.maxilin silco



DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ sous-couche teintée à base de dispersion, de carbonate de calcium et de sable de quartz fin : optimise l'application des parements silicates **weber.maxilin sil R** et **weber.maxilin sil T** et du parement **weber.maxilin silco**

SUPPORTS

extérieurs

- ◆ tous les supports destinés à recevoir une peinture, un enduit de parements silicates et siloxane
- ◆ pour les supports très pulvérulents ou farinants, utiliser **weber durcisseur surface** avant l'application

LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas appliquer à l'extérieur
 - par température ambiante ou température de la surface à enduire inférieure à +5 °C
 - par temps très humide ou par fortes chaleurs
 - sur surface horizontale ou inclinée de moins de 45 ° par rapport à l'horizontale, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
 - sur enduit plâtre ou plâtre-chaux
 - sur supports organiques ou supports humides

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ◆ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- ◆ sable de quartz fin, résine en dispersion aqueuse, pigments adjuvants spécifiques

RECOMMANDATIONS

- ◆ protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. DTU 59-1)
- ◆ nettoyer l'outillage immédiatement après usage avec de l'eau
- ◆ bien protéger portes, fenêtres, ébrasement et en général toutes les parties qui ne sont pas à enduire

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- ◆ les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs, exempts d'huile de décoffrage. Éliminer impérativement les restes de revêtements organiques
- ◆ sur supports neufs : appliquer **weber.prim sil** après un temps d'attente de 3 semaines (les enduits neufs doivent être secs et avoir fait la plus grande partie de leur retrait)
- ◆ sur supports anciens, les salissures et particules mal adhérentes doivent être éliminées par grattage, brossage suivi d'un rinçage à l'eau claire ou nettoyage basse pression
- ◆ sur supports très poreux ou farinants, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher

CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de 5 °C à +30 °C
- ◆ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1



- ◆ appliquer **weber.prim sil** à l'aide d'un rouleau, à refus, sur l'ensemble du support

2

- ◆ laisser sécher environ 24 heures avant d'appliquer le revêtement

INFOS PRATIQUES

		
RÉF. : 1202.0901	RÉF. : 1202.0902	RÉF. : 1202.0903
		
RÉF. : 1202.0904	RÉF. : 1202.0905	RÉF. : 1202.0906
		
RÉF. : 1202.0007	RÉF. : 1202.0017	RÉF. : 1202.0025

Unité de vente : seau en plastique de 15 l (palette filmée complète de 24 seaux)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : 300g/m² environ (0.25l/m²) dilué à 20 % d'eau
Outillage : rouleau laine
Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Couleurs : 9 teintes en seau de 15 l. *Consulter le nuancier ci-dessus. Choisir la couleur du régulateur à partir du nuancier 252 teintes*
Les teintes de nos produits sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur chantier. Compte tenu des procédés de reproduction, ce nuancier ne saurait être qu'approximatif. Consultez nos échantillons.

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.