webertene XL+

Enduit de parement organique acrylosiloxane aspect taloché



25 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- enduit de parement organique acrylosiloxane taloché pour les façades et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

extérieurs

- béton banché, lisse ou ragréé avec **webermur plus, webermur lisse, webermur fin, webermur épais, webermur pâte F** [2] et **G** ou **webermur prêt**
- maçonnerie d'éléments conformes à la norme NF DTU 20-1, revêtue d'un enduit à base de mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF DTU 26-1 ou de l'enduit **weberdur L** (sauf sur béton cellulaire et supports classés Rt2)
- ces supports peuvent déjà être revêtus d'un ancien revêtement organique épais ou d'une peinture organique (acrylique ou Pliolite®), à l'exclusion des procédés d'imperméabilité. Dans ce cas, le revêtement existant doit être propre, sain, non farinant et d'une adhérence supérieure à 0,5 MPa
- procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur **webertherm motex, webertherm PPE, webertherm XM, webertherm XM ultra 22, webertherm xm roche & verre, webertherm XM natura et webertherm XM FdB**

intérieurs

- supports précédemment cités
- enduits et carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, maçonneries ou dalles-murs de béton cellulaire
- autres supports anciens : voir le Guide de choix

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- 1,25 mm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :à l'extérieur sur des surfaces dont la pente ne serait pas suffisante pour favoriser l'évacuation naturelle de l'eau, ou sujettes à l'encrassement rapide ou aux remontées capillaires
- à l'extérieur sur enduit plâtre ou plâtre-chaux

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible surwww.quickfds.com/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

+ PRODUITS

- ✓ **Sain : réduction des COV - Classement A**
- ✓ **Durable : pigments minéraux résistants aux UV**
- ✓ **Certifié sur les systèmes d'ITE webertherm**
- ✓ **Une application simple et rapide à la taloche**
- ✓ **Masque le faïençage des supports anciens**

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weber durcisseur surface
weber régulateur

Date de parution : 29/07/2026
www.fr.weber

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Température d'emploi	de +5 °C à +30 °C

- temps hors d'eau : de 6 à 48 heures selon les conditions atmosphériques

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

IDENTIFICATION

Composition
pâte prête à l'emploi, à base de liant acrylique additivé siloxane, pour une finition talochée

pH
9

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011
A

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Cahier 3699 : règles pour la mise en œuvre en zones sismiques des systèmes d'I.T.E. par enduit sur isolant
NF EN 1062-1
Cahier 3714 : conditions de mise en œuvre de bandes filantes pour protection incendie

PERFORMANCES

Performances	Valeurs
Adhérence	1,3 MPa
Absorption d'eau	W3
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2
Réaction au feu	A2-s1,d0

classification selon EN 1062-1 : G3 E5 S3 V2 W3 A0 C0
classification selon NF T 36-005 : famille II classe 2b/3

RECOMMANDATIONS

- utiliser des outils en acier inoxydable afin d'éviter toute trace de rouille
- appliquer sur un support parfaitement lisse pour obtenir un aspect uniforme
- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-1)
- nettoyer les outils à l'eau après utilisation

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs
- appliquer au rouleau laine une couche de **weber régulateur** teinté de façon à uniformiser la teinte et réguler le pouvoir d'absorption du support. Laisser sécher
- sur support très poreux ou farinant, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher, puis appliquer une couche de **weber régulateur** pour uniformiser la couleur du support. Laisser sécher

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter l'application par temps pluvieux, très humide ou fortes chaleurs
- dans les heures suivant sa mise en place, protéger l'enduit de la pluie battante qui risque de délaver la façade

APPLICATION

1
- découper les façades en surfaces de 20 m² environ en délimitant des joints de calepinage qui permettront des reprises de travail nettes et franches

2
- mélanger l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et homogène

3
- appliquer **webertene XL+** avec une taloche souple en inox ou en plastique

4
- régler l'épaisseur sur les plus gros grains

5
- resserrer les grains de l'enduit par des mouvements circulaires de la taloche

6
- dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage des joints avant le durcissement de l'enduit. Le fond des joints peut être peint

7
- se reporter à la norme NF P 74-202/DTU 59-1
- consulter la rubrique Conseils de pro :
- Rénovation de façade : Connaître et comprendre les fissures en façade
- les Façades Neuves : Réaliser des joints de calepinage avec les enduits de parements organiques, siloxanes ou silicates

Finition / Teintes

FINITIONS / TEINTES

Finition talochée

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
seau en plastique de 25 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 600 kg)

Conservation
18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, Stocker fermé dans un endroit sec, à l'abri du gel et des forte chaleurs

Outillage
truelle inox, taloche inox souple ou plastique, rouleau d'adhésif

Consommation
- environ 2,5 kg/m²

Couleur
Collection éclat organique 252 teintes. Consulter le nuancier

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 29/07/2026
www.fr.weber

SAINT-GOBAIN

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.