

weber.codipral DS

ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION ET DE DÉCORATION DES FAÇADES À BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES

- Aspect taloché-lisse
- Très faible encrassement de l'enduit
- Grande facilité de mise en œuvre
- Enduit adapté à tous types d'ouvrages (neufs ou anciens)
- Catégorie OC3 : applicable sur supports RT3



30 kg

Produit(s) associé(s)

- weber accrochage
- weber fixateur



👉 DOMAINE D'UTILISATION

- ◆ enduit d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires et industriels

👉 SUPPORTS

EXTÉRIEURS

- ◆ en **imperméabilisation et en décoration** :
 - maçonnerie de parpaings ou de briques conforme à la norme NF P 10-202/DTU 20-1 supports classés Rt3 (DTU 26-1)
- ◆ en **décoration** :
 - béton conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1
 - sous-enduit conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26-1, **weber.dress R** ou **weber.dur L** en finition raclée
- ◆ **supports anciens** :
 - préparation conforme aux prescriptions du DTU 26-1/NF P 15-201

👉 LIMITES D'EMPLOI

- ◆ ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- ◆ protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF P 15-201/DTU 26-1)
- ◆ ne pas appliquer sur les supports en plâtre ou hourdés au plâtre
- ◆ éviter l'emploi de **weber.codipral DS** sur les parties exposées aux salissures

👉 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ◆ dangereux, respecter les précautions d'emploi
- ◆ se référer à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage
- ◆ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

👉 CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- ◆ temps hors d'eau : de 3 à 8 heures
- ◆ épaisseurs d'application :

support	sur maçonnerie	sur béton ou sous-enduit
finition		
talochée-lisse	12 mm	7 mm

👉 IDENTIFICATION

- ◆ composition : ciment blanc et chaux grasse, granulats sélectionnés, adjuvants organiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux
- ◆ densité de la poudre : 1,50
- ◆ pH de la pâte : 12,5

👉 PERFORMANCES

- ◆ classe selon EN 998-1 : OC
- ◆ catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1 : OC3
- ◆ CE selon EN 998-1
- ◆ réaction au feu : A1 (incombustible)
- ◆ absorption d'eau : W2
- ◆ résistance en compression : CSIII
- ◆ rétention d'eau : Re > 92 %

👉 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ◆ norme EN 998-1
- ◆ NF DTU 26-1
- ◆ Avis Technique n° 7/09-1439
- ◆ CERTIFIÉ CSTB CERTIFIÉ :
 - Auneuil : 39 E 208

👉 RECOMMANDATIONS

- ◆ utiliser des règles de façon à réaliser des arêtes parfaitement nettes aussi bien sur maçonnerie que sur béton
- ◆ pour fractionner les façades, utiliser les baguettes **BF8**
- ◆ l'application du **weber.codipral DS** se fait en deux passes pour régulariser la porosité du support et faciliter le talochage
- ◆ l'application manuelle ou au pot de projection est également possible
- ◆ fractionner la façade par panneaux de 20 à 30 m²

weber
SAINT-GOBAIN

PRÉPARATION DES SUPPORTS



maçonnerie de parpaings ou de briques⁽¹⁾

- ◆ éliminer les salissures : terre, laitance de surface
- ◆ garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. norme NF P 15.201/DTU 26.1) avec le mortier **weber.mur épais**** ou avec l'enduit monocouche

⁽¹⁾ Les maçonneries de briques de terre cuites sont arrosées à l'avancement, moins d'une demi-heure avant l'enduisage.



- ◆ par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support de préférence la veille ou bien avant l'application, en prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit (cf. Conseils d'expert)

béton ou sous-enduit

- ◆ dans tous les cas, éliminer les balèvres et dresser les ressauts avec **weber.mur épais****, éliminer les coulures de laitance et d'huile de décoffrage, les salissures...



support rugueux

- ◆ par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, humidifier et attendre la disparition du film d'eau avant de projeter



support lisse absorbant

- ◆ vérifier la porosité du support en jetant de l'eau sur le mur. Si le support absorbe l'eau, il est donc possible d'appliquer **weber.codipral DS** directement après arrosage et disparition du film d'eau



support lisse non absorbant

- ◆ projeter soit une première passe adjuvantée, soit un gobetis adjuvanté de 3 à 5 mm d'épaisseur de **weber.codipral DS** gâché avec une préparation

APPLICATION

sur supports en maçonnerie

- ◆ projeter une première passe d'enduit en épaisseur régulière de 7 à 8 mm dresser et laisser tirer
- ◆ projeter une seconde passe de 7 mm d'épaisseur Dresser et lisser soigneusement au couteau
- ◆ soit ouvrir l'enduit avec un gratton à dents courtes et talocher à suivre avec une taloche plastique alvéolée
- ◆ soit égaliser la surface de l'enduit à l'aide d'une taloche plastique alvéolée, en décrivant de larges mouvements en huit, puis talocher avec la taloche plastique alvéolée

sur sous-enduit absorbant ou sur béton préparé avec une première passe adjuvantée

- ◆ projeter une passe décorative de 7 mm d'épaisseur
- ◆ dresser et lisser soigneusement au couteau
- ◆ réaliser la finition talochée lisse comme d'écrit ci-dessus

ENDUIT

1

- ◆ gâcher **weber.codipral DS** avec 4,8 à 5,5 l d'eau par sac pendant 5 à 10 minutes. Le taux de gâchage et le temps de mélange doivent être constants pour éviter des différences de teinte après séchage

2

- ◆ gâcher en bétonnière avec 4,8 à 5,5 l d'eau par sac pendant 5 à 10 minutes

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : sac de 30 kg (palette filmée complète de 40 sacs, soit 1200 kg)

Format de la palette : 107x107 cm

Couleurs : 24 teintes

Outillage :

- ◆ pompe à mortier : règle en aluminium, règle crantée, taloche alvéolée (moyenne et petite)
- ◆ pot de projection : compresseur, bétonnière, auge, truelle

Accessoires : règle pour les arêtes, baguettes **BF8**

Rendement moyen : en partie courante, 75 m²/3 compagnons servis/jour

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

CONDITIONS D'APPLICATION

- ◆ température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ◆ ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 heures
- ◆ éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C pour réduire les risques d'efflorescence

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.