

LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4

Lame Variante

<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	26 x 145 mm
<u>Largeur utile :</u>	125 mm
<u>Longueur :</u>	Longueur sur demande
<u>Qualité :</u>	A4 selon NF EN 14519 qualité supérieure au choix A de la norme
<u>Essence :</u>	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
<u>Certifications :</u>	Chaine de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
<u>Siccité des bois :</u>	14 %
<u>Masse volumique :</u>	460 kg/m³
<u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u>	$\mu = 65$
<u>Conductivité thermique :</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
<u>Gamme :</u>	LIGNUCOLOR23 Peinture pour bois couvrante, scié fin 23= 2xfinition+anti-UV+traitement anti-moisissures
<u>Coloris :</u>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².
<u>Usinage en bout :</u>	rainé en bouts
<u>Classe d'emploi :</u>	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<u>Durabilité :</u>	Cl. 4 selon NF EN 350-2
<u>Pose d'après :</u>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois
<u>DOP N° :</u>	AFINFD00

2616541 / 16.08.16

Seuls les produits identifiés comme tels dans le présent document sont certifiés FSC®.