



Fibromax[®] Pro

Hochwertige MDF-Platte zur industriellen Verarbeitung in trockenen Umgebungen

Die Fibromax Pro verfügt über eine hervorragende Schleifqualität und kennzeichnet sich durch eine gut verdichtete Oberfläche. Die MDF-Platten können in der Serviceklasse 1 (Einschränkungen bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und innerhalb der Gefährdungsklasse 1 von Norm EN 335-3 eingesetzt werden.

Anwendungsmöglichkeiten

- Innenbereich
- Möbel

Eigenschaften



L-MDF (EN 622-5)



Fibromax[®] Pro

Anwendungsmöglichkeiten

Fibromax Pro eignet sich perfekt für Innenausbau. Auch in Form von Fußleisten und Profilen ist Fibromax Pro eine gute Wahl. Sie können die hochwertige Oberfläche von Fibromax Pro mit Melamin, Furnier, Lack oder Farbe veredeln.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Norm	Einheit	Durchschnittswerte						
Dicke nach EN 324-1	mm	6	8	10	12	16	19	22
Technische Merkmale + Norm		5/95 Perzentilwerte						
Biegefestigkeit nach EN 310	N/mm ²	20	20	20	20	18	18	15
Elastizitätsmodul nach EN 310	N/mm ²	1700	1700	1700	1700	1600	1600	1500
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm ²	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Quellung 24 h EN 317	%	20	20	16	16	14	14	12

Fibromax Pro erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehydklasse E1 aus Tabelle 1 in Norm EN 622-1.

Verfügbare Maße und Dicken

Fibromax Pro ist auf Anfrage verfügbar und kann nach Rücksprache mit uns produziert werden.

Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft. Fibromax Pro ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.

