



1/3

LES + PRODUIT

- ▶ Enduit spécialement formulé pour réaliser les finitions décoratives PAREX DÉCO DESIGN
- ▶ Temps d'ouverture adapté et prise dans la masse
- ▶ Grande maniabilité
- ▶ Convient en parois enterrées

DOSAGE EN EAU

- ▶ 5,2 à 6,3 litres par sac de 25 kg

CONSUMMATION

- ▶ 1,2 à 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ DTU 26.1, 20.1, 23.1
- ▶ NF EN 998-1

PAREX DÉCO DESIGN



NF EN 998-1
OC2 CSIII Wc2



DESCRIPTION

- Enduit monocouche semi-allégé spécialement formulé pour réaliser les finitions décoratives **PAREX DÉCO DESIGN** sur supports traditionnels Rt2 et Rt3 : blocs béton, blocs béton de granulats légers, briques, béton en imperméabilisation et en décoration.
- L'enduit **PAREX DÉCO DESIGN** a un temps d'ouverture adapté pour une bonne réalisation des différentes finitions à l'aide des outils adaptés. Il fait sa prise dans la masse : l'enduit ne s'arrache pas au passage des outils.

NUANCIER DES TEINTES

- L'enduit **PAREX DÉCO DESIGN** est disponible dans 24 teintes avec un minimum de commande de 24 sacs : G00, G20, G30, G50, G60*, G71, G84*, G101, G95*, G16, B10, B14, B68*, O30, O84, O138*, T30, R122, R64, T10, T60, T153, T164, V42.
- Hors des 24 teintes : minimum de commande 3 palettes. Nous consulter pour le choix des teintes.

* teintes > 0,7 de coefficient d'absorption du rayonnement solaire – à utiliser uniquement en finition décorative.

FINITIONS

- L'enduit **PAREX DÉCO DESIGN** permet de réaliser des finitions contemporaines : EPICEA, ANTIK, ROC, LINEA, DUNE, LITHO et des finitions PIERRES TRADITIONNELLES.
- L'enduit est structuré manuellement à l'aide des outils **PAREX DÉCO**, la finition pourra donc varier en fonction des conditions d'application et de la main de l'opérateur.
- Il peut également s'utiliser en tant qu'enduit monocouche pour des finitions classiques telles que le « gratté » ou le « rustique » sur support Rt2 ou Rt3.

DOMAINE D'APPLICATION

- L'enduit **PAREX DÉCO DESIGN** est réservé aux professionnels formés par PAREXGROUP et s'utilise exclusivement avec les outils **PAREX DÉCO** et les matériaux associés : **SABLE FIN PAREX DÉCO**, **SABLE BEIGE PAREX DÉCO**, **COLORANTS PATINE PAREX DÉCO**.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Maçonneries conformes au DTU 20.1 de classe Rt2 et Rt3 : blocs béton, blocs béton de granulats légers et briques
- Murs de béton banché (conforme au DTU 23.1)

• Sous-enduits :

- **TRADIREX**
- **TRADIDUR**
- **PARMUREX**
- **PARMUREX SANS POUSSIÈRE**
- **MONOMAX SE (1)**

SUPPORTS EXCLUS

- Maçonnerie de classe Rt1 (exemple béton cellulaire)
- Constructions hourdées ou enduites au plâtre
- Supports exposés inclinés de plus de 10° par rapport à la verticale

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liants hydrauliques, chaux aérienne, sables, charges légères, pigments minéraux et adjuvants spécifiques
- **Granulométrie** : 0-1,6 mm

PERFORMANCES

- **Type** : OC2
- **Résistance à la compression** : CS III
- **Absorption d'eau par capillarité** : Wc2
- **Réaction au feu** : A1
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** : $\mu \leq 20^*$
- **Valeur Sd** $\leq 0,20$ m (pour une épaisseur de 10 mm)

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Sains, propres, dépoussiérés.
- Éliminer toutes les traces de plâtre, de peinture...
- La planimétrie et l'aplomb des supports seront conformes aux exigences des DTU 20.1, 23.1 et 26.1.
- Humidifier avant l'application.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- **Dosage en eau** : 5,2 à 6,3 litres par sac de 25 kg
- **Temps de mélange machine** : 5 min

MATÉRIEL

Machine à projeter

- Pression pompe : 10 - 12 bars (eau)
- Respecter le volume de remplissage de la machine.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

Épaisseurs en imperméabilisation : travailler en 2 passes

- Dans le cas de joints fins (outil RJBOIS) : appliquer l'enduit sur une épaisseur ~15 mm afin d'obtenir impérativement les 10 mm minimum requis en fond de joint pour assurer l'imperméabilisation.
- Dans le cas de joints creux (outil KJFP) : appliquer l'enduit sur une épaisseur ~20 mm afin d'obtenir impérativement les 10 mm minimum requis en fond de joint pour assurer l'imperméabilisation.

PAREX DÉCO DESIGN

2/3

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg
- Palette de 48 sacs (1,2 t)

CONSERVATION

- 12 mois
- à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

GARANTIE

- R.P. Fabricant

- L'épaisseur maximale est de 25 mm y compris modénatures.
- L'épaisseur de la 2^{ème} passe doit être inférieure à celle de la 1^{ère} passe.

Épaisseurs en décoration : travailler en 1 passe sur corps d'enduit ou béton

- Dans le cas de joints fins (outil RJBOIS) : appliquer l'enduit sur une épaisseur ~10 mm afin d'obtenir impérativement 5 mm minimum en fond de joint.
- Dans le cas de joints creux (outil KJFP) : appliquer l'enduit sur une épaisseur ~15 mm afin d'obtenir impérativement 5 mm minimum en fond de joint.
- L'épaisseur maximale est de 15 mm y compris modénatures.
- L'épaisseur du parement doit être inférieure à celle du corps d'enduit.

STRUCTURATION DE L'ENDUIT

Se reporter aux documents de formation PAREX DÉCO pour la mise en œuvre.

Cas général

- Il est recommandé de préparer un plan d'exécution validé par le maître d'ouvrage avant la réalisation du chantier et ce afin de définir les finitions et le calepinage de joints ou l'appareillage des pierres traditionnelles.

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES

- Selon les finitions réalisées, l'enduit PAREX DÉCO DESIGN s'utilise avec SABLE FIN PAREX DÉCO, SABLE BEIGE PAREX DÉCO, COLORANTS PATINE PAREX DÉCO.

- Projeter et lisser l'enduit PAREX DÉCO DESIGN en respectant les épaisseurs précitées.
- L'enduit PAREX DÉCO DESIGN est structuré à l'aide des rouleaux PAREX DÉCO après projection du SABLE FIN PAREX DÉCO.
- Les joints sont réalisés avec les outils JOINTS FINS (RJBOIS) ou les outils JOINTS CREUX (KJFP).

Cas de la finition PIERRES TRADITIONNELLES

- L'utilisation des pochoirs PAREX DÉCO et du SABLE BEIGE PAREX DÉCO après dressage et lissage de l'enduit permettent de marquer les joints et reproduire ainsi un appareillage de pierres plus réaliste.
- L'application d'une patine composée des COLORANTS PATINE PAREX DÉCO mélangée à SILICANE FOND est possible A FRESCO ou A SECCO pour reproduire la nuance régionale des pierres.

CONSOUMMATIONS

- 1,2 à 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur

Matériaux à utiliser selon les finitions

Matériaux	Finitions		
	EPICEA	FINITIONS CONTEMPORAINES ROC - ANTIK - DUNE LITHO - LINEA	PIERRES TRADITIONNELLES
Enduit PAREX DÉCO DESIGN	■	■	■
Sable fin PAREX DÉCO	■	■	■
Sable beige PAREX DÉCO			■
Colorants patine PAREX DÉCO			■

PAREX DÉCO DESIGN

3/3



SABLE FIN PAREX DÉCO

■ DÉFINITION

- Sable de teinte très claire

■ DOMAINE D'EMPLOI

- **SABLE FIN PAREX DÉCO** se projette sur l'enduit **PAREX DÉCO DESIGN** avant le passage des rouleaux **PAREX DÉCO**.

■ MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le pistolet à granulats (PGR) branché sur le compresseur de la machine pour projeter **SABLE FIN PAREX DÉCO**.
- Il est recommandé de porter des Équipements de Protection Individuelle adaptés lors de la projection du sable (masque, lunettes, gants, vêtements et chaussures appropriés).
- Éviter de respirer les poussières.
- **Granulométrie** : < 450 µ
- **Conditionnement** : seau de 5 kg
- **Palettisation** : 60 seaux par palette

■ CONSOMMATION

- Environ 50 m² pour un seau de 5 kg
- Risques de surconsommation lors des premiers chantiers.

SABLE BEIGE PAREX DÉCO

■ DÉFINITION

- Sable de teinte beige.

■ DOMAINE D'EMPLOI

- **SABLE BEIGE PAREX DÉCO** se projette sur les pochoirs **PAREX DÉCO** pour marquer les joints et reproduire l'appareillage de pierres.

■ MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le pistolet à granulats (PGR) branché sur le compresseur de la machine à enduire pour projeter **SABLE BEIGE PAREX DÉCO**.
- Il est recommandé de porter des Équipements de Protection Individuelle adaptés lors de la projection du sable (masque, lunettes, gants, vêtements et chaussures appropriés).
- Éviter de respirer les poussières.
- **Granulométrie** : 0/4 - 0/8

Conditionnement : sac de 25 kg

Palettisation : 40 sacs par palette

■ CONSOMMATION

- Environ 200 m² pour un sac de 25 kg
- Risques de surconsommation lors des premiers chantiers.

COLORANTS PAREX DÉCO

■ DÉFINITION

- Colorants liquides en phase aqueuse

■ DOMAINE D'EMPLOI

- **COLORANTS PATINES PAREX DÉCO** destinés à la réalisation de patines sur l'enduit **PAREX DÉCO DESIGN**.

■ MISE EN ŒUVRE

- Les colorants sont à diluer dans **SILICANE FOND**.
- Il est recommandé de porter des Équipements de Protection Individuelle adaptés (masque, lunettes, gants, vêtements et chaussures appropriés).
- Utiliser un pistolet à peinture branché sur le compresseur de la machine à enduire.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

■ CONDITIONNEMENT

- Seau d'1,75 kg comprenant 5 pots de colorants : Jaune (300 g), Rouge (350 g), Noir (300 g), Vert (300 g), Bleu (250 g)

■ PALETTISATION

- 28 seaux par palette

■ CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

ASSISTANCE TECHNIQUE : ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

0 826 08 68 78

Service 0,15 € / appel
+ prix appel

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2018

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'emploi et la mise en œuvre de **PAREX DÉCO DESIGN** relèvent des dispositions du DTU 26.1. et de la présente Fiche Technique.
- Avant application, humidifier le support.
- Ne pas appliquer sur supports gelés et en cas de risque de gel.
- Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues.
- Au-delà de + 30°C, prendre des dispositions particulières (protection, humidification...).
- En fonction des conditions d'application, la finition **PAREX DÉCO DESIGN** peut présenter des variations d'aspect (état de surface, nuancement de teinte) sans conséquences sur sa durabilité.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.