weber béton

Béton pour travaux courants de maçonnerie

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6190811



25 kg, 35 kg

DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : dalle, éléments coffrés de type appuis de fenêtre, marches, seuils et fixation de piquets

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- plusieurs cm

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produit

+ PRODUITS

✓ **Prêt à gâcher**

Caractéristiques de mise en oeuvre	Valeurs
Taux de gâchage	3,5 l par sac de 35 kg; 2,5 l par sac de 25 kg

IDENTIFICATION

Composition

- ciment : dosage 350 kg/m³ de béton en place
- sables et graviers tamisés : granulométrie 0 à 12 mm

PERFORMANCES

- Béton de recette (350kg/m3 de béton en place)
- Résistance en compression: 25 MPa pour une consistance de béton S3 à TG 11.5%

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **dosages en eau**
- 3,5 l / sac de 35 kg
- 2,5 l / sac de 25 kg

- **préparation :**
- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière

APPLICATION

1

- **dosages en eau**
- 3,5 l / sac de 35 kg
- 2,5 l / sac de 25 kg

Date de parution : 10/10/2025
www.fr.weber

weber SAINT-GOBAIN

2
- **préparation :**
- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière

INFOS PRATIQUES

Unités de vente
sac de 35 kg (palette 107x107 filmée complète de 36 sacs soit 1295 kg); sac de 25 kg (palette 107x107 filmée complète de 48 sacs soit 1200 kg)

Conservation
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Consommation
20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

© Saint-Gobain weber France - 385 019 070 R.C.S. CRETEIL - Agissons au quotidien pour préserver notre environnement. N'imprimez ce document que si nécessaire.

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»