

Version : 03/2024

Glue down	Contenu	m ²	Poids Brut
1 paquet de lames standard ZENN	20 lames	4,34 m ²	19,10 kg
1 palette de lames standard ZENN (palette incluse)	45 paquets	195,09 m ²	889,50 kg
1 paquet de dalles ZENN	10 dalles	4,18 m ²	18,50 kg
1 palette de dalles ZENN (palette incluse)	46 paquets	192,31 m ²	881 kg
1 paquet de lames à chevrons ZENN	64 lames	4,46 m ²	20,30 kg
1 palette de lames à chevrons ZENN (palette incluse)	42 paquets	187,29 m ²	857,40 kg

Spécifications produit	Norme	Lames et dalles Glue down		
		Lame standard	Lame à chevrons	Dalle
Dimensions		L 1219,2 x L 177,8 mm	L 609,6 x L 114,3 mm	L 914,4 x L 457,2 mm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Système de verrouillage		non	non	non
Classe d'usage	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garantie commerciale		10 ans	10 ans	10 ans
Garantie résidentielle		À vie	À vie	À vie
Certificat UPEC		N° 7011/356-007-01/25*		

Résultats des tests

Chauffage au sol		convient max. 27° (80°F) / systèmes de chauffage électrique au sol : max. 60 W/m ²
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Résistance thermique	ISO 8302	0,010 m ² K/W
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,1mm
Réduction du bruit : bruit d'impact	EN ISO 10140-3	2 dB
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13983	classe DS
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15 % - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02	≥ 6

