

TEXTURE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Épicéa (Picea excelsa)
Origine : Scandinavie / Russie
Préservation : Classe 3
Masse volumique : 430 Kg/m³
Etat de surface : Raboté
Assemblage : Rainure-Languette
 + Rainuré-bouveté en bout suivant profil
Fixation : Inox
Couleur : Bronze


ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

ASPECT		STABILITÉ			UTILISATION S	
Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier		• Stabilité dimensionnelle : moyenne • Adaptation à l'humidité ambiante : rapide • Aptitude au séchage : sans difficulté • Facile à usiner			Bardage / Lambris / Plancher / Charpente / Ossature / Lames à volets...	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES						
Densité moyenne à 12 % d'humidité	Conductivité thermique	Résistance au choc	Contrainte de rupture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rupture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
43 0kg/ m³	0,1 0à 0,1 3W/m K	4, 5 Nt/cm²	45 N/mm²	85 N/mm²	71 N/mm²	12 000N /mm²
Qualifie l'essence. Impacte les caractéristiques mécaniques et physiques du bois	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur	Détermine la résistance à la pénétration sur la face radiale du bois	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer pour provoquer la rupture de l'échantillon de bois en compression, traction et flexion			Donne une indication sur la rigidité du bois

PROFIL


ST LOUIS 18X132



INFORMATIONS PRODUITS

Épaisseur	Largeur	U/botte	Botte/palette	U/palette
18 mm	132 mm	6	64	384
Longueurs		Sens de pose		
de 3,00 à 5,40 m		V/H		

NUANCIER



CERTIFICATIONS



L'ensemble de nos fiches produit sont téléchargeables



protacfrance.com
contact@protacfrance.com