

PRB•COL TOP

MORTIER COLLE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE À PRISE RAPIDE



Les + de PRB•COL TOP

- + Double gâchage : normal, fluide
- + Hautes résistances en locaux U4 P4 / U4 P4S
- + Jointoient 2 h après collage, trafic lourd à 24 h
- + Pose de carreaux grands formats jusqu'à 10 000 cm²
- + Compatible avec étanchéité PRB CEL CERAMIC

Classe C2 S1 F/

C2 S1 FG

AT CSTB

13/20-1486_V1



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Neuf et rénovation.
- Murs et sols intérieurs.
- Locaux U4 P4, U4 P4S et industriels (nous consulter).
- DTU 52.2 et CPTs en vigueur.
- Cahier des charges N°2 de septembre 2019 : pose en locaux U4 P4 et U4 P4S.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton.
- Planchers béton de locaux non chauffés et sur vide-santé.
- Enduits et chapes au mortier de ciment.
- Enduits mortier de ciment monocouche (de Classe CS III et CS IV).
- Système d'Étanchéité Liquide sablé (SEL).
- CF FICHES PROCÉDÉS :

 - Chape liquide ciment (2).
 - Chape anhydrite(3) de moins de 0,5 % d'humidité.
 - Enduits de sols classés P3 au moins.
 - Chapes sèches.

- Sols chauffants PCBT, PCR, PRE.
 - Plaques de plâtre cartonnés, hydrofugées ou non.
 - Béton cellulaire.
 - Cloisons en carreaux terre-cuite.
 - Anciens carrelages adhérents (1) (collés ou scellés).
 - Anciennes peintures adhérentes et résistantes(3).
 - Dalles en PVC rigides (1).
 - Panneaux bois (CTBH, CTBX, OSB)(3).
 - (1) L'emploi du primaire pour améliorer la préparation est optionnel (se reporter aux Fiches Procédés PRB).
 - (2) Primaire optionnel, sous réserve d'un état de surface cohésif et sans poussières.
 - (3) Moyennant préparation et en association avec le primaire ACCROSOL AG ou ACCROSOL PLUS.
- Autres emplois** : se reporter aux guides de choix.

Autres emplois : se reporter aux guides de choix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Liants hydrauliques gris ou blanc.
- Charges siliceuses, rétenteurs d'eau, régulateurs de prise.
- Adjuvants spécifiques.
- Résine plastifiante incorporée à haut pouvoir mouillant et d'adhérence.

PRODUIT

POUDRE :

- Densité : $1,2 \pm 0,1 \text{ t/m}^3$
- Granulométrie : $< 400 \mu\text{m}$
- pH alcalin : $12,5 \pm 0,5$

PERFORMANCES MOYENNES À L'ÉTAT DURCI :

- Classe selon EN 12004-1 :
 - . C2 S1 F en gâchage à consistance normale
 - . C2 S1 FG en gâchage à consistance fluide
- Adhérences (sec, eau, chaleur, gel-dégel) : $> 1 \text{ MPa}$
- Adhérence par traction après délai réduit : $> 0,5 \text{ MPa}$
- Résistance aux températures : $-30^\circ\text{C} + 70^\circ\text{C}$

MISE EN ŒUVRE

COLLAGE

- Taux de gâchage PRB•COL TOP Gris à consistance normale : 21 à 23 % à consistance fluide : 26 à 28 %
- Taux de gâchage PRB•COL TOP Blanc à consistance normale : 20 à 22 % à consistance fluide : 24 à 26 %
- Temps ouvert : 10 min.
- Temps d'ajustabilité : 10 min.
- DPU : 25 à 45 min.

- Délai avant jointoient : 2 à 3 h

- Accès léger piédestre : 3 à 4 h
- Délai de mise en service : 24 h (à 10°C ou 23°C)

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire déterminés selon les guides techniques en vigueur. Les conditions de mise en œuvre peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE

Se reporter aux Fiches Procédés PRB

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront avoir un état de surface résistant, propre et sec. Dans le cas de laitance résiduelle, poncer puis dé poussiéler par brossage-aspiration.
- Suivant les supports, (cf. ci-contre) un primaire est parfois indispensable, dans ce cas appliquer ACCROSOL AG ou ACCROSOL PLUS à raison de 150 à 300 g/m² et laisser sécher 2 à 4 h avant d'étaler le mortier colle.

Ils devront également présenter une bonne planéité. Dans le cas contraire, râgrer localement avec PRB•COL TOP 2 à 4 h

avant collage ou la veille de la pose, jusqu'à 10 mm.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Gâcher 1 sac de 25 kg de PRB•COL TOP à la consistance désirée avec de l'eau propre :
- PRB•COL TOP Gris Consistance normale Consistance fluide 5,25 à 5,75 l 6,5 à 7 l
 - PRB•COL TOP Blanc Consistance normale Consistance fluide 5 à 5,5 l 6 à 6,5 l
 - Mélanger avec un malaxeur électrique à vitesse lente, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

NB : Ce produit étant à prise rapide, il est conseillé de gâcher le produit par 1/2 sac.

APPLICATION

- Étaler PRB•COL TOP sur le support puis régler l'épaisseur avec une taloche crantée (choix des dents selon le format du revêtement et la planéité du support).
- Poser le revêtement sur les sillons frais et presser fortement ou battre celui-ci de manière à obtenir un bon transfert et chasser l'air.
- Dans le cas d'un double encollage, appliquer une fine couche de 1 à 2 mm au dos des carreaux. Le double encollage est obligatoire pour tous les carreaux peu poreux.
- Fluide : vérifier régulièrement le transfert au cours de la pose.
- NB : Les carreaux seront nettoyés à l'éponge aussitôt leur mise en place, de même le

nettoyage des outils et des tâches s'effectue à l'eau aussitôt l'utilisation.

JOINTOIENT - FINITION

- La réalisation des joints est possible 2 à 3 h après collage.
- En jointoient, utiliser la gamme PRB•JOINT, prêt à l'emploi et adapté aux différents usages (cf. fiches techniques)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.