

PRB ENDUIT DE LISSAGE

POUR LA PRÉPARATION DES MURS ET PLAFONDS



IDÉAL POUR

- + Excellent lissage
- + Finition parfaite sur plaques de plâtre
- + Grande finesse
- + Facilité d'emploi
- + Prêt à gâcher

Classification AFNOR NFT 36.005 :
Famille III - Classe 3



CONDITIONNEMENT

– Étui de 1 kg et sacs de 5, 10 et 25 kg.

CONSERVATION : 9 mois.

CONSOMMATION

– 250 g de poudre par m².

COULEUR : Blanc.

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Murs et plafonds intérieurs.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Plaques de plâtre, enduits de plâtre.
- Carreaux de plâtre ou béton ou enduit ciment.
- Autres supports : nous consulter..

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtements muraux.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 8 et 35°C.
- Ne pas appliquer sur :
 - Supports gelés ou en cours de dégel.
 - Supports chauds ou en plein soleil.
 - Supports humides.
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau avant séchage.
- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage, à la fiche de données de sécurité et à la réglementation en vigueur (Document Technique Unifié) avant emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Plâtre.
- Charges carbonatées.
- Adjuvants spécifiques.

MISE EN ŒUVRE

- Taux de gâchage : 46 à 50 %.
- Durée Pratique d'Utilisation : 1 h 30.
- Temps de prise : 1 h 30 environ.
- Épaisseur maximale par couche : 2 mm.

- Délai de séchage avant redoublement : 3 à 8 h (en fonction de de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes)
- Adhérence : conforme à la norme NF T30-608.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être conformes au DTU 59.1, à savoir propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.
- Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage ou rattrapage.

MÉLANGE

- Dans un récipient propre verser 11,5 à 12,5 litres environ d'eau claire et ajouter progressivement la poudre en agitant (emballage de 25 kg complet).
- Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente (300 à 500 tr/mn) ou éventuellement manuel, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.

APPLICATION MANUELLE

- À l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau à enduire, appliquer le produit sur la zone à lisser.
- L'épaisseur maximale par couche sera de 2 mm.
- Le lissage s'effectue toujours verticalement de bas en haut en déposant du produit puis en retirant le surplus aussitôt.
- Les reprises s'effectuent de façon contraire, à savoir du haut vers le bas.
- Laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer si nécessaire.
- Imprimer PRB ENDUIT DE LISSAGE dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante.
- Délai d'attente avant les finitions : 24 heures environ. Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

FINITIONS

- Après séchage complet de l'enduit :
- Tous types de peintures : brillantes, satinées, laques.
 - Papiers peints et revêtements muraux.

