




PRB ENDUIT POLYFONCTIONS

POUR LE COLLAGE DES PLAQUES ET CARREAUX DE PLÂTRE



IDÉAL POUR

- + Enduit multifonctions pour intérieur
- + Prêt à gâcher
- + Enduit de lissage pour finition soignée
- + Rebouchage de fissures et saignées
- + Collage de bandes à joints entre plaques de plâtre

CONDITIONNEMENT

- Sac papier de 25 et 5 kg.

CONSERVATION :

- 9 mois.


CONSOMMATION

- En lissage : 0,4 kg/m².

- En décoration : 2,5 kg/m².

COULEUR :

- Blanc.



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Murs et plafonds intérieurs.
- Réalisation d'enduit décoratif au rouleau ou à la spatule.
- Collage de doublage isolant, de moulures plâtre.
- Scellements divers.
- Montage de cloisons en briques ou en carreaux de plâtre.
- Jointoientement entre plaques de plâtre à bords amincis.

- Mortier adhésif.

- Enduit de finition avant revêtement.
- Réparation de fissures.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Plâtre.
- Béton.
- Mortier de ciment.
- Briques.

REVETEMENTS ASSOCIES

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtements muraux.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 8 et 35°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou trempé.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau, avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Plâtre.
- Charges carbonatées.
- Adjuvants spécifiques.

MISE EN ŒUVRE

- Taux de gâchage : 44 à 52 %.
- Durée Pratique d'Utilisation : 1 h 30 environ.
- Temps de prise : 45 min. environ.

- Délai de séchage avant redoublement : 3 à 8 heures (en fonction de la nature des travaux, de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes).

- Délai d'attente avant finition : 24 heures à 7 jours selon travaux effectués.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être conformes au DTU 59.1, à savoir propres, secs, dépoussiérés durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.
- Dépoussiérer et réparer (humidifier légèrement dans le cas des briques) les supports avant application.
- Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage ou rattrapage.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Dans un récipient propre verser 11 à 13 litres environ d'eau claire et ajouter progressivement la poudre en agitant (emballage de 25 kg complet).
- Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente (300 à 500 tr/mn), ou éventuellement manuellement, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.

APPLICATION

- Travaux de lissage : l'application se fera à la lissouse, au couteau ou à la lame à enduire.
- Travaux décoratifs : l'application se fera à l'aide d'un rouleau, brosse ou éponge.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.