

weber béton rapide



25 KG



Béton de maçonnerie rapide facile à couler, très résistant avec une remise en service rapide

- + Facile à couler
- + Remise en service rapide
- + Très résistant

DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : dalles, descentes de garage, éléments coffrés de type appuis de fenêtre, marches, seuils, fixations de piquets, rebouchage de tranchées dans des dalles

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- plusieurs cm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer en dessous de 5 °C et au-dessus de 35 °C
- protéger **weber béton rapide** de tout risque de dessiccation durant 24 heures

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

IDENTIFICATION

- composition :
 - ciment spéciaux : dosage supérieur à 400 kg/m³ de béton en place
 - sables et graviers tamisés : granulométrie 0 à 12 mm
- granulométrie : 0 à 12 mm

PERFORMANCES

- résistance en compression : C40 / 50* selon EN 206-1
 - * Valeur à 28 jours sur un cube de 10x10 avec un taux de gâchage de 11 % soit 2,75 l/sac de 25 kg.
- Les valeurs indiquées sont des résultats d'essais en laboratoire à +20 °C. Elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en oeuvre et par la température.

APPLICATION

1.

dosage en eau

- 2,5 à 3 l par sac de 25 kg

2.

préparation

- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière :
 - temps de prise : 1 heure 30 à 2 heures
 - délai indicatif de décoffrage : environ 2 heures (hors étayage)
 - délai indicatif de remise en service pour une dalle sur terre-plein : 24 à 48 heures

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette 120x80 filmée complète de 48 sacs soit 1200 kg)
- **Conservation** : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

weber béton rapide (suite)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN