

Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tel. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

FASTOVIS-COLORVIS 5 TH8 / ZN Ø 5,5 x L

Application :

Fixation de bacs sur pannes métalliques

Description:

Vis autoperceuse Ø 5,5 mm

Tête Hexagonale 6 pans de 8 mm à collarette naturelle ou laquée par EPOXY cuit au four.

Pas de 1.81 mm Pointe foret

Peut être montée avec rondelle vulca Galva Ø14 ou 16 mm

La pointe pilote PI permet le perçage de toutes les tôles support avant l'engagement des filets

Capacité de perçage (CP) :

1.5 à 5 mm sur tôle acier.


Matière :

Corps de vis :

Acier Cémenté 20MB5 - SAE 1020 - JIS SWRCH22A.

Dureté HV0.5 en surface : 550 < HV < 750

Rondelle : Acier + EPDM vulcanisé collé d'épaisseur 2 mm
70 Shore A



Matière, revêtement et Essais de résistance à la corrosion :

•ZN : Acier cémenté zingué (3 à 5 µm de zinc)

Résistance à la corrosion par test Kesternich Dioxyde de soufre avec humidité sous condensation générale selon la Norme NF EN 3231 (2ℓ) :

Résiste à 1 cycle

Essai au BS (Brouillard salin) selon la norme NF ISO 9227 (mars 2007) :

Aucune trace de rouille rouge après 48 heures.

Résistance à la corrosion : Sans garantie

Nous déconseillons l'utilisation des vis en acier laqué dans les atmosphères extérieures autres que les suivantes : Rurale non polluée, urbaine ou industrielle normale, marine de 10 à 20 km du bord de mer.

Laquage de têtes et rondelles :

Peinture en poudre sans TGIC – Epoxy polyester sans Gloss

Les essais suivants ont été effectués sur des échantillons en acier zingué de 1 mm d'épaisseur avec une épaisseur de 60 µm de revêtement.

Test	Spécification ISO / ASTM
Adhérence en Croix	ISO 2409 - class 0
Résistance aux chocs	ASTM D 2794 - pass 20 inch/lbs
Flexibilité	ISO 1519 - pass 4 mm
Essai d'emboutissage	ISO 1520 - pass 6 mm
Résistance aux rayures	N / A
Résistance au BS (Brouillard Salin)	ISO 9227 - pass 1000 heures
Résistance à l'humidité	ISO 6270 - pass 1000 heures
Résistance Kesternich	ISO 3231 - pass 25 cycles
Résistance Chimique	Résistance à la plupart des acides, bases et huiles à des températures normales, Peut-être affectée par des solvants chlorés.

Temps de Perçage t (s):

Conditions: a) Matériaux testés : Acier de construction S355 JR
 b) Outilage utilisé : Test de perçage avec SCS Fein 6,3-19X de puissance 400 W mini avec limiteur de couple et jauge de profondeur.

Test de perçage	Unité	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3 & 6,5
Temps de perçage	s/mm	< 2	< 2	< 2
Vitesse de rotation	rpm	2000 *	2000 *	2000 *
Charge axiale	daN	16	20	27


* Réelle sous charge : 1800 tr / min

Capacité de perçage, diamètre, longueur en (mm) et conditionnement :

Capacité de Perçage CP	Ø x Longueur	Capacité de Serrage CS mini	Capacité d'Assemblage CA maxi	Tête Hexagonale TH	Conditionnement
1.5 à 4	5,5 x 19	-	7	8	100
1.5 à 4	5,5 x 19 + VG 14	-	5	8	100
1.5 à 4	5,5 x 32	-	20	8	100
1.5 à 4	5,5 x 32 + VG 14	-	18	8	100
1.5 à 4	5,5 x 38	-	26	8	100
1.5 à 4	5,5 x 38 + VG 14	-	24	8	100
1.5 à 4	5,5 x 50	-	38	8	100
1.5 à 4	5,5 x 50 + VG 16	-	36	8	100
1.5 à 4	5,5 x 57	30	45	8	100
1.5 à 4	5,5 x 57 + VG 16	28	43	8	100
1.5 à 4	5,5 x 70	33	58	8	100
1.5 à 4	5,5 x 70 + VG 16	31	56	8	100


Résistance Caractéristique (valeur en daN) :

$\bar{x} = 1176$ daN




Cisaillement pur – 0.6 x Rm (valeur en daN) :

$\bar{x} = 705$ daN




Torsion à la rupture (valeur en Nm) :

$\bar{x} = 10$ Nm



Valeurs de test à l'arrachement via tôle supérieure (Pk en daN) - Conforme à la Norme NF P 30-314.


Épaisseur de tôle (mm)					
Tôle supérieure Acier S320	support Acier S320		support Acier S235		
0.75 mm	1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm
	217	338	436*	536*	536*
Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité					



* Déboutonnage


Valeurs de test à l'arrachement pur (Pk en daN) - Conforme à la norme NF P 30-310.

Epaisseur du support (mm)				
Acier S320			Acier S235	
1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm
496	519	721	680	1070
Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité				



Valeurs de test de charge de cisaillement de l'assemblage (Pk en daN) - Conforme à la NF P 30-316.

Épaisseur de tôle (mm)		daN
Tôle sup.Acier S320	Tôle support Acier S320	daN
0.75	1.5	-
0.75	2	-
0.75	2.5	-
Tôle sup.Acier S320	Tôle support Acier S235	daN
0.75	3	-
0.75	4	-
Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité		



Conformité :

Règle professionnelle de bardage

Outilage de pose :

Visseuse FEIN SCS 6,3 -19X de puissance mini 400 W avec limiteur de couple et jauge de profondeur.
Embout de vissage : Douille à empreinte hexagonale six pans creux de 8 mm

Marquage - Etiquetage :

FASTOVIS 5 TH8 / Zn- Ø 5,5 x L + code
FASTOVIS 5 TH8 / Zn - Ø 5,5 x L + VG 14 + code
FASTOVIS 5 TH8 / Zn - Ø 5,5 x L + VG 16 + code
COLORVIS 5 TH8 / Zn - Ø 5,5 x L + VG 14 + code

Contrôle de la qualité :

ISO 9001 : 2008