

PRB STYLPROFIL

REVÊTEMENT ORGANIQUE POUR LA PROTECTION
D'ÉLÉMENTS DÉCORATIFS EN POLYSTYRÈNE



Les + de PRB STYLPROFIL

- + Spécialement formulé pour la protection de modénatures en polystyrène
- + Enduit souple et résistant
- + Aspect clair et lisse
- + Nombreuses teintes possibles en finition peinture
- + Formule ignifugée pour comportement au feu amélioré

Prêt à l'emploi



CONDITIONNEMENT

- Seaux plastiques de 25 kg.
- Palette de 0,4 t soit 16 seaux de 25 kg.

CONSERVATION :

12 mois.



CONSOMMATION

À titre indicatif : 3 kg/m² pour 2 mm d'épaisseur.

COULEUR :

Blanc cassé

DOMAINE D'EMPLOI

- Le PRB STYLPROFIL est un mortier ignifugé prêt à l'emploi.
- Application directe sur le support polystyrène sans renfort supplémentaire.

- Le PRB STYLPROFIL doit être recouvert d'une peinture acrylique (PRB COLOR ACRYL FLEX) ou siloxane (PRB COLOR SILOFLEX) dans le cas d'une exposition extérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Dispersion aqueuse de polymères, charges minérales, charges ignifugeantes, adjuvants spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Densité : 1.5 ± 0.05
- pH : 8.5

PERFORMANCES

- Réaction au feu- essai d'allumabilité selon EN ISO 11925-2 : aucune inflammation (PV CSTB RA16-0301).

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

- Important : Malaxage avant usage à l'aide d'un malaxeur électrique .

- Application en épaisseur de 2 à 5 mm.
- Temps de séchage : 48 à 72h pour une épaisseur de 2 mm.
- Séchage dans une pièce ventilée de température régulée de 18°C minimum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Respecter les réglementations en vigueur.

PRB STYLPROFIL
REVÊTEMENT ORGANIQUE POUR LA PROTECTION
D'ÉLÉMENTS DÉCORATIFS EN POLYSTYRÈNE

ISOLATION