

Enduit de surfacage fermacell

Description du produit

L'enduit de surfacage **fermacell**, en poudre est amélioré avec de la résine synthétique. Il convient parfaitement au surfacage complet des parois et des plafonds intérieurs constitués des plaques **fermacell** fibres-gypse. Il permet de réaliser des surfaces lisses aptes à recevoir tout type de finition : papier peint, peinture, ...

Caractéristiques techniques

Consommation	Env. 1 kg/m ² pour une couche d'1 mm d'épaisseur
Proportion du mélange	1 kg d'enduit pour 0,6 litres d'eau
Poids en vrac	Env. 0,83 kg/l
Temps d'application	Env. 45 minutes à 20 °C
Valeur pH	7 – 8
Température d'utilisation	> 5 °C
Stockage	12 mois au sec et dans l'emballage d'origine

Propriétés

- **Haute qualité de surface**
 - ◇ Excellent pouvoir de remplissage et haute adhérence
 - ◇ Prise homogène et sans fissuration
 - ◇ Ne s'affaisse pas, ne farine pas
- **Facile à façonner**
 - ◇ Ponçage facile
 - ◇ Bon rendement
- **Usage multiple** : également approprié pour la mise en œuvre en tant qu'enduit de surfacage sur d'autres supports tels que le plâtre cartonné, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.



Application

- 1- Poser un primaire sur les surfaces fortement absorbantes.
- 2- Verser environ 1 kg d'enduit de surfacage **fermacell** dans environ 0,6 litres d'eau.
- 3- Laisser reposer 2 à 3 minutes.
- 4- Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux. L'enduit est alors applicable pendant 45 minutes à l'aide d'une spatule ou d'une truelle.

Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79088	79089
EAN	40 0 7548 00591 3	40 0 7548 00592 0
Quantité unitaire	Sac de 5 kg	Sac de 25 kg
Quantité / palette	160 sacs	32 sacs

