

Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tel. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

ZACROVIS 12 DF TH12 / 2C Ø 5,5 x L

Application :

Fixation de bacs sur pannes métalliques

Description :

Vis autoperceuse Ø 5.5 mm

Tête Hexagonale 6 pans de 12 mm ZAMAC naturelle ou laquée par EPOXY cuit au four.

Pas de 1 mm. Pointe foret

Peut être montée avec rondelle vulca Alu de 19 mm
Le double filet permet d'éviter l'affaissement du bac ou du panneau sandwich

Capacité de perçage (CP) :

4 à 12 mm sur tôle acier.

Matière :

Corps de vis :


Acier Cémenté 20MB5 - SAE 1020 - JIS SWRCH2A.

Dureté HV en surface 0.5 _ 550 < HV < 750

Tête de vis : ZAMAC (Zinc,Alu)

(Garantie 20 ans contre la corrosion)

Rondelle : Acier + EPDM vulcanisé collé d'épaisseur 2 mm 70 Shore A



Matière, revêtement et Essais de résistance à la corrosion :

- **2C** : Acier cémenté traité **SUPRACOAT 2C** (12 à 20 µm)

Résistance à la corrosion par test Kesternich Dioxyde de soufre avec humidité sous condensation générale selon la Norme NF EN 3231 (2 t) :

Résiste à 15 Cycles sans apparition de rouille rouge

Essai au BS (Brouillard salin) selon la norme NF ISO 9227 (mars 2007) :

Corps de vis : Aucune trace de rouille rouge après 500 heures.

Tête de vis : Aucune trace de rouille rouge après 1000 heures.

Laquage de têtes et rondelles :

Peinture en poudre sans TGIC – Epoxy polyester sans Gloss

Les essais suivants ont été effectués sur des échantillons en acier zingué de 1 mm d'épaisseur avec une épaisseur de 60 µm de revêtement.

Test	Spécification ISO / ASTM
Adhérence en Croix	ISO 2409 - class 0
Résistance aux chocs	ASTM D 2794 - pass 20 inch/lbs
Flexibilité	ISO 1519 - pass 4 mm
Essai d'emboutissage	ISO 1520 - pass 6 mm
Résistance aux rayures	N / A
Résistance au BS (Brouillard Salin)	ISO 9227 - pass 1000 heures
Résistance à l'humidité	ISO 6270 - pass 1000 heures
Résistance Kesternich	ISO 3231 - pass 25 cycles
Résistance Chimique	Résistance à la plupart des acides, bases et huiles à des températures normales, Peut-être affectée par des solvants chlorés.

Temps de Perçage t (s):

Conditions: a) Matériaux testés : Acier de construction S355 JR
 b) Outilage utilisé : Test de perçage avec SCS Fein 6,3-19X de puissance 400 W mini avec limiteur de couple et jauge de profondeur.

Test de perçage	Unité	Ø 4,8	Ø 5,5	Ø 6,3 & 6,5
Temps de perçage	s/mm	< 2	< 2	< 2
Vitesse de rotation	rpm	2000 *	2000 *	2000 *
Charge axiale	daN	16	20	27


* Réelle sous charge : 1800 tr / min

Capacité de perçage, diamètre, longueur en (mm) et conditionnement :

Capacité de Perçage CP	Ø x Longueur	Capacité de Serrage CS mini	Capacité d'Assemblage CA maxi	Tête Hexagonale TH	Conditionnement
4 à 12	5,5 x 75	31	55	12	100
4 à 12	5,5 x 75 + VA 19	29	53	12	100
4 à 12	5,5 x 90	42	70	12	100
4 à 12	5,5 x 90 + VA 19	40	68	12	100
4 à 12	5,5 x 105	52	85	12	100
4 à 12	5,5 x 105 + VA 19	50	83	12	100
4 à 12	5,5 x 120	67	100	12	100
4 à 12	5,5 x 120 + VA 19	65	98	12	100
4 à 12	5,5 x 145	82	125	12	100
4 à 12	5,5 x 145 + VA 19	80	123	12	100
4 à 12	5,5 x 185	112	165	12	100
4 à 12	5,5 x 185 + VA 19	110	163	12	100
4 à 12	5,5 x 235	152	215	12	100
4 à 12	5,5 x 235 + VA 19	150	213	12	100
4 à 12	5,5 x 260	177	240	12	100
4 à 12	5,5 x 260 + VA 19	175	238	12	100
4 à 12	5,5 x 280	197	260	12	100
4 à 12	5,5 x 280 + VA 19	195	258	12	100
4 à 12	5,5 x 335	252	315	12	100
4 à 12	5,5 x 335 + VA 19	250	313	12	100


Résistance Caractéristique (valeur en daN) :

$$\bar{x} = 1807 \text{ daN}$$




Cisaillement pur – 0.6 x Rm (valeur en daN) :

$$\bar{x} = 1084 \text{ daN}$$



Torsion (valeur en Nm) :

$$\bar{x} = 10 \text{ Nm}$$




Valeurs de test à l'arrachement pur (Pk en daN) - Conforme à la norme NF P 30-310.

Epaisseur du support (mm) Acier S235				
4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
1166	1383**	1383	1383	1383

Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont indicatives.

** Rupture



Conformité à la réglementation :

Règle professionnelle de bardage
DTU 40.35

Outilage de pose :

Visseuse FEIN SCS 6,3 -19X de puissance mini 400 W avec limiteur de couple et jauge de profondeur.
Embout de vissage : Douille à empreinte hexagonale six pans creux de 12 mm

Marquage - Etiquetage :

ZACROVIS 12 DF TH12 / 2C – Ø 5,5 x L + VG 16 + code
ZACROVIS 12 DF TH12 / 2C – Ø 5,5 x L + VA 19 + code

Contrôle de la qualité :

Linéaire.